

Voci di Capitolato

CANTIERE : _____
 COMMITTENTE: _____
 PROGETTISTA: _____
 DIREZIONE LAVORI: _____

DATA: _____

Ciclo Baumit NHL

Versione 2018/05

CAPITOLO	Voce n°	Tipo di intervento	Voce di capitolato	UM	Quantità	Costo Unitario	IMPORTO	
1 Preparazione Superfici	1-001	Pulizia e preparazione del sottofondo	Rimozione dell'intonaco ammorlato, deteriorato o comunque non adesivo al sottofondo portante. Successiva spazzolatura a secco della superficie messa a nudo per eliminare la polvere e soprattutto ogni parte di materiale incoerente con il supporto, compresa la malta presente nelle fughe fino a 2 cm di profondità.					
				Mq			- €	
					A corpo			- €
	1-002	Pulizia e preparazione del sottofondo Baumit ReClean	Idrolavaggio ad alta pressione di tutte le superfici con aggiunta di detergente Baumit ReClean , al fine di rimuovere lo sporco e lo smog depositatosi nel corso degli anni e le eventuali parti ammalarate della finitura esistente, verificare che il supporto sia asciutto, non gelato, privo di polvere, efflorescenze, non idrorepellente e solido, dovranno essere inoltre verificate eventuali non planarità.					
				Mq			- €	
					A corpo			- €
1-003	Trattamento antialga e antifungo Baumit FungoFluid	Applicazione con pennellatura della soluzione acquosa pronta all'uso antialga e antifungo Baumit FungoFluid , ad asciugatura avvenuta procedere all'asporto delle spore eliminate previa spazzolatura meccanica, procedere quindi alla stesura di una seconda mano del biocida Baumit FungoFluid . Proteggere dalla pioggia le superfici trattate per almeno 24 ore.						
			Mq			- €		
				A corpo			- €	
1-004	Trattamento antisale Baumit Antisulfat	Trattamento antisale del supporto con Baumit Antisulfat , soluzione acquosa per il trattamento chimico di solfati e cloruri, per eliminare o prevenire efflorescenze saline, applicabile a spruzzo o a pennello, rimuovere l'intonaco presente fino a 1 m ca dalla concentrazione salina visibile e raschiare le fughe fino a 2 cm di profondità. Attendere almeno un giorno dopo l'applicazione di Baumit Antisulfat e applicare poi Baumit Sanova Vorspritzer						
			Mq			- €		
				A corpo			- €	
1-005	Applicazione Primer Baumit TonerdeLosung	Stesura soluzione acquosa di argilla acetica (1%) pronta all'uso Baumit TonerdeLosung , per impiego su intonaci a base di calce e su manufatti storici. Applicare con abbondanza il prodotto a pennello, rullo o a spruzzo. In presenza di strati a forte spessore si raccomanda di applicare una seconda mano. Non applicare a temperature inferiori a 5°C, proteggere le superfici dal gelo durante l'applicazione e l'asciugatura. Prima di ulteriori trattamenti o intonacature successive aspettare che la superficie si sia asciugata (ca 12 ore)						
			Mq			- €		
				A corpo			- €	
1-006	Rinzafo delle superfici Baumit NHL VorSpritzer	Malta da rinzafo priva di cemento per applicazioni a mano e a macchina in interni ed esterni Baumit NHL VorSpritzer , a base di Calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1. Prima dell'applicazione bagnare bene le superfici assorbenti, prestando però attenzione a che non si formino pellicole d'acqua, applicare Baumit NHL VorSpritzer a mano o a macchina, ricoprendo bene l'intera superficie, la malta fresca va sempre applicata entro 30 minuti, attendere almeno 3 giorni prima dell'applicazione dell'intonaco.						
			Mq			- €		
				A corpo			- €	
2 Intonaco di fondo	2-001	Realizzazione intonaco di fondo con Baumit NHL HandPutz	Intonaco premiscelato privo di cemento per applicazioni a mano in interni ed esterni Baumit NHL HandPutz , a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, traspirante, a bassa tensione superficiale. Granulometria massima 4 mm. Prima di applicare l'intonaco si raccomanda di posare in corrispondenza di tutti gli spigoli ed angoli esterni idonei angolari paraspigoli in rete in materiale inossidabile e di quelli interni eventuali modanature. In caso di superfici con differenti caratteristiche di assorbenza o scarsamente assorbenti, pretrattare l'intera superficie con Baumit NHL VorSpritzer , quindi aspettare almeno 3 giorni per il trattamento successivo. Applicare Baumit NHL HandPutz a mano con la cazzuola sulla superficie pretrattata e preumidita e distenderlo, tempo minimo di attesa 12 ore, l'applicazione va effettuata in più cicli, rasando ciascuno strato con la staggia, tempo di attesa tra l'applicazione dei vari strati 12 ore, mentre il tempo di attesa per le lavorazioni successive sono di 4 settimane o 10 giorni per ogni cm di spessore dell'intonaco.					
				Mq			- €	
				A corpo			- €	

Voci di Capitolato

CAPITOLO	Voce n°	Tipo di intervento	Voce di capitolato	UM	Quantità	Costo Unitario	IMPORTO
	2-002	Realizzazione intonaco di fondo con Baumit NHL MaschinenPutz	Intonaco premiscelato privo di cemento per applicazioni a macchina in interni ed esterni Baumit NHL MaschinenPutz , a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, traspirante, a bassa tensione superficiale. Granulometria massima 2 mm. Prima di applicare l'intonaco si raccomanda di posare in corrispondenza di tutti gli spigoli ed angoli esterni, idonei angolari parasigoli in rete in materiale inossidabile, e di quelli interni eventuali modanature. In caso di superfici con differenti caratteristiche di assorbenza o scarsamente assorbenti, pretrattare l'intera superficie con Baumit NHL VorSpritzer , quindi aspettare almeno 3 giorni per il trattamento successivo. Baumit NHL MaschinenPutz può essere applicato con tutte le macchine intonacatrici correnti, prima preinumidire le superfici quindi spruzzare l'intonaco a sovrapposizione nello spessore richiesto (spessore minimo 10 mm e spessore massimo 25 mm per ciclo di applicazione), lisciare con frattazzo e dopo adeguato indurimento grattare o irruvidire la superficie. In caso di spessori dell'intonaco maggiori, dopo aver applicato il primo strato (max 25 mm) raschiare la superficie orizzontalmente con un pettine da intonaco. Il tempo di attesa tra i vari cicli è di minimo 12 ore, mentre il tempo di attesa per le lavorazioni successive è di 4 settimane o 10 giorni per ogni cm di spessore dell'intonaco.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
3 Intonaco di finitura	3-001	Realizzazione intonaco di finitura con Baumit NHL FeinPutz	Intonaco di finitura minerale privo di cemento per applicazioni a mano in interni ed esterni Baumit NHL FeinPutz , a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, traspirante, a bassa tensione superficiale. Granulometria massima 1 mm e 0,6 mm. Baumit NHL FeinPutz viene applicato in due fasi (max 2-3 mm per strato). Il primo strato è di livellazione, il secondo va applicato fresco su fresco. Dopo aver lasciato riposare per ca. 5 - 10 minuti bagnare leggermente e ripassare la superficie con un frattazzo in feltro. Prima di ogni lavorazione successiva attendere almeno 5 giorni.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	3-002	Realizzazione intonaco di finitura con Baumit NHL Spachtel	Intonaco di finitura minerale privo di cemento per applicazioni a mano in interni ed esterni Baumit NHL Spachtel , a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, traspirante, a bassa tensione superficiale. Granulometria massima 0,6 mm. Applicabile come ancorante su supporti minerali scarsamente assorbenti con spatola liscia (spessore per strato 1-2 mm, applicare fresco su fresco) oppure con spatola dentata (applicare orizzontalmente con spatola dentata 3 - 5 mm), l'intonaco va applicato quando l'ancorante è sufficientemente indurito quindi dopo circa 2 - 3 ore. Baumit NHL Spachtel si può applicare anche come intonaco a finire con cazzuola in acciaio inox su spessori di almeno 3 mm, quindi lisciare dopo il primo indurimento. Quale intonaco di fondo armato, applicare Baumit NHL Spachtel su uno spessore di circa 3-5 mm, quindi con la cazzuola annegare la rete portaintonaco nell'intonaco, posizionandola a metà della rasatura armata. Lo spessore complessivo dovrebbe essere di min. 3 mm e max. 5 mm. Prima di ogni successivo rivestimento occorre lasciar trascorrere almeno 5 giorni.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	3-003	Realizzazione intonaco di finitura con Baumit NHL Glatte	Rasante a spatola premiscelato privo di cemento per applicazioni a mano e a macchina Baumit NHL Glatte , a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, traspirante. Granulometria massima 0,1 mm. Applicare a mano e lisciare con la cazzuola in almeno due strati di spessore 1-2 mm. Spessore massimo complessivo 4 mm. Eventuali irregolarità create durante l'applicazione possono venir rimosse con carta abrasiva (grana 180/220) dopo aver lasciato asciugare la superficie per 3 - 5 giorni. In alternativa, Baumit NHL-Glatte , si può applicare a macchina, miscelato alla giusta consistenza, con un'intonacatrice idonea, quindi rasare con il frattazzo di acciaio. Se si desidera levigare la superficie con levigatrice per renderla più fine, dopo la levigatura trattare la stessa con Baumit MultiPrimer (diluito in acqua in rapporto 1:1), per evitare sfinature e differenze di assorbimento in diversi punti della superficie.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
4 Primer per finitura da esterno	4-001	Stesura primer Baumit PremiumPrimer	Stesura di primer universale pronto all'uso, compensatore di assorbenza Baumit PremiumPrimer , idoneo per la linea Baumit Premium , previa adeguata asciugatura del supporto. Mescolare bene Baumit PremiumPrimer in una miscelatrice a moto lento. La consistenza del prodotto può essere eventualmente regolata aggiungendo una piccola quantità d'acqua. Applicare il prodotto uniformemente sull'intera superficie servendosi di rullo o pennello. In presenza di temperature elevate si raccomanda di applicare una seconda mano di prodotto. In tal caso (e in particolare in presenza di un assorbimento differenziato del supporto) aspettare almeno 24 ore tra una mano e l'altra. Non mescolare con altri prodotti. Applicare il prodotto uniformemente e senza interruzioni.				
				Mq			- €
				A corpo			- €

Voci di Capitolato

CAPITOLO	Voce n°	Tipo di intervento	Voce di capitolato	UM	Quantità	Costo Unitario	IMPORTO
	4-002	Stesura primer Baumit UniPrimer	Stesura di primer universale pronto all'uso, compensatore di assorbimento Baumit UniPrimer , idoneo per la linea Baumit Professional , previa adeguata asciugatura del supporto. Mescolare bene Baumit UniPrimer in una miscelatrice a moto lento. La consistenza del prodotto può essere eventualmente regolata aggiungendo una piccola quantità d'acqua. Applicare il prodotto uniformemente sull'intera superficie servendosi di rullo o pennello. In presenza di temperature elevate si raccomanda di applicare una seconda mano di prodotto. In tal caso (e in particolare in presenza di un assorbimento differenziato del supporto) aspettare almeno 24 ore tra una mano e l'altra. Non mescolare con altri prodotti. Applicare il prodotto uniformemente e senza interruzioni.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	4-003	Stesura primer Baumit MultiPrimer	Stesura di primer universale pronto all'uso, compensatore di assorbimento Baumit MultiPrimer , previa adeguata asciugatura del supporto. Mescolare bene Baumit MultiPrimer in una miscelatrice a moto lento. Applicare il prodotto uniformemente sull'intera superficie servendosi di rullo o pennello. In presenza di temperature elevate si raccomanda di applicare una seconda mano di prodotto. In tal caso applicare fresco su fresco tra una mano e l'altra. Non mescolare con altri prodotti. Applicare il prodotto uniformemente e senza interruzioni.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
5 Pitture per esterni	5-001	Applicazione pittura Baumit StarColor : Realizzato a base di leganti silicici, contiene un'innovativa carica funzionale che determina la rapida asciugatura delle facciate dopo le precipitazioni (pioggia, nebbia, rugiada). Di facile lavorazione.	Applicazione di pittura a base di leganti silicici Baumit StarColor , estremamente idrorepellente e traspirante, lavabile e di facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L.. L'applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo presente di evitare l'aggiunta di altri materiali o di troppa acqua che ne causerebbe lo sfarinamento. Stendere il prodotto sulla superficie con rullo o pennello. Proteggere le facciate da irradiazione diretta, pioggia o vento forte (es. con rete protettiva per ponteggi). L'alta umidità dell'aria e le basse temperature possono prolungare sensibilmente il tempo di asciugatura e modificare in maniera irregolare il colore.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	5-002	Applicazione finitura a spessore a base di silicati, autopulente Baumit NanoporColor	Applicazione di pittura Baumit NanoporColor , a base di silicati, repellente allo sporco e autopulente grazie al fotocatalizzatore Baumit , altamente traspirante, di facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L.. L'applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo presente di evitare l'aggiunta di altri materiali o di troppa acqua che ne causerebbe lo sfarinamento. Stendere il prodotto sulla superficie con rullo o pennello. Proteggere le facciate da irradiazione diretta, pioggia o vento forte (es. con rete protettiva per ponteggi). L'alta umidità dell'aria e le basse temperature possono prolungare sensibilmente il tempo di asciugatura e modificare in maniera irregolare il colore.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	5-003	Applicazione pittura silossanica Baumit SilikonColor	Applicazione di pittura silossanica Baumit SilikonColor , estremamente idrorepellente e traspirante, lavabile e di facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L.. L'applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo presente di evitare l'aggiunta di altri materiali o di troppa acqua che ne causerebbe lo sfarinamento. Stendere il prodotto sulla superficie con pennello e rullo. Proteggere le facciate da irradiazione diretta, pioggia o vento forte (es. con rete protettiva per ponteggi). L'alta umidità dell'aria e le basse temperature possono prolungare sensibilmente il tempo di asciugatura e modificare in maniera irregolare il colore.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	5-004	Applicazione pittura a base di silicati di potassio Baumit SilikatColor	Applicazione di pittura a base di silicati di potassio Baumit SilikatColor , idrorepellente e altamente traspirante, lavabile e di facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L.. L'applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo presente di evitare l'aggiunta di altri materiali o di troppa acqua che ne causerebbe lo sfarinamento. Stendere il prodotto sulla superficie con pennello o rullo. Proteggere le facciate da irradiazione diretta, pioggia o vento forte (es. con rete protettiva per ponteggi). L'alta umidità dell'aria e le basse temperature possono prolungare sensibilmente il tempo di asciugatura e modificare in maniera irregolare il colore.				
				Mq			- €
				A corpo			- €

Voci di Capitolato

CAPITOLO	Voce n°	Tipo di intervento	Voce di capitolato	UM	Quantità	Costo Unitario	IMPORTO
	5-005	Applicazione pittura a base di silicati di potassio Baumit SanovaColor	Applicazione di pittura a base di silicati di potassio Baumit SanovaColor , idrorepellente e altamente traspirante, lavabile e di facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L.. L'applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo presente di evitare l'aggiunta di altri materiali o di acqua che ne causerebbe lo sfarinamento, diluire la pittura con diluente Baumit SanovaPrimer . In presenza di superfici fortemente assorbenti o ad assorbenza assai differenziata primerizzare con Baumit SanovaPrimer (attesa prima del successivo trattamento ca 6-12 ore). Stendere il prodotto sulla superficie con pennello, rullo o spruzzo. Proteggere le facciate da irradiazione diretta, pioggia o vento forte (es. con rete protettiva per ponteggi). L'alta umidità dell'aria e le basse temperature possono prolungare sensibilmente il tempo di asciugatura e modificare in maniera irregolare il colore.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
6 Primer per interni	6-001	Stesura primer Baumit Divina EasyPrimer	Applicazione Primer fortemente traspirante in qualità E.L.F. (ad emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), Baumit Divina EasyPrimer , a base di acrilati in dispersione, ancorante e con caratteristiche di regolazione dell'assorbimento.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	6-002	Stesura primer Baumit Divina SilikatPrimer	Applicazione Primer fortemente traspirante in qualità E.L.F. (ad emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), Baumit Divina SilikatPrimer , a base di silicati di potassio, ancorante e con caratteristiche di regolazione dell'assorbimento.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
7 Pitture per interni	7-001	Applicazione pittura base calce Baumit Divina BioKalk	Applicazione di pittura minerale per interni a base calce Baumit Divina BioKalk , traspirante, antimuffa, termoregolatore, in qualità E.L.F. (ad emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), applicare a rullo, pennello o airless (ampiezza di ventaglio 50°, ugello: 0,53-0,63 mm). La sequenza di applicazione raccomandata prevede una mano di fondo, in caso di supporti con diverse o forti caratteristiche assorbenti, attraverso un pretrattamento dell'intera superficie con Baumit Divina BioKalk diluito con max 10-15% di acqua, dopo di che 1 o 2 mani a finire diluite max. 5-10% di acqua (a seconda della consistenza iniziale). Asciutto al tatto e sovravorabile dopo ca. 12 ore (a 20° C e 65% di umidità relativa). Completamente essiccato e calpestabile dopo ca. 2 giorni.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	7-002	Applicazione pittura base silicati Baumit Divina Mineral	Applicazione di pittura minerale per interni a base silicatica Baumit Divina Mineral , traspirante, antimuffa, antiallergica, in qualità E.L.F. (ad emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), applicare a rullo o a pennello. La sequenza di applicazione raccomandata prevede una mano di fondo, in caso di supporti con diverse o forti caratteristiche assorbenti, attraverso un pretrattamento dell'intera superficie con Baumit Divina Mineral diluito con max 5% di acqua, dopo di che 1 o 2 mani a finire diluite max. 5% di acqua (a seconda della consistenza iniziale). Asciutto al tatto e sovravorabile dopo ca. 8 ore (a 20° C e 65% di umidità relativa).				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	7-003	Applicazione idropittura Baumit Divina Eco	Applicazione di idropittura opaca per interni Baumit Divina Eco , legante organico in dispersione, in qualità E.L.F. (ad emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), applicare a rullo, pennello o airless. La sequenza di applicazione raccomandata prevede una mano di fondo, in caso di supporti con diverse o forti caratteristiche assorbenti, attraverso un pretrattamento dell'intera superficie con Baumit Divina EasyPrimer , dopo di che una mano intermedia con Baumit Divina Eco , diluita con massimo 10% di acqua, ed una mano a finire diluita max 5% di acqua (a seconda della consistenza iniziale). Asciutto al tatto e sovravorabile dopo ca. 4-6 ore (a 20° C e 65% di umidità relativa).				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	7-004	Applicazione pittura a base di silicati di potassio Baumit SanovaColor	Applicazione di pittura a base di silicati di potassio Baumit SanovaColor , idrorepellente e altamente traspirante, lavabile e di facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L.. L'applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo presente di evitare l'aggiunta di altri materiali o di acqua che ne causerebbe lo sfarinamento, diluire la pittura con diluente Baumit SanovaPrimer . In presenza di superfici fortemente assorbenti o ad assorbenza assai differenziata primerizzare con Baumit SanovaPrimer (attesa prima del successivo trattamento ca 6-12 ore). Stendere il prodotto sulla superficie con pennello, rullo o spruzzo. Proteggere le facciate da irradiazione diretta, pioggia o vento forte (es. con rete protettiva per ponteggi). L'alta umidità dell'aria e le basse temperature possono prolungare sensibilmente il tempo di asciugatura e modificare in maniera irregolare il colore.				
				Mq			- €
				A corpo			- €

Voci di Capitolato

CAPITOLO	Voce n°	Tipo di intervento	Voce di capitolato	UM	Quantità	Costo Unitario	IMPORTO
	7-005	Applicazione rasante a base minerale Baumit Ionit Spachtel	Rasante a base minerale, per superfici e fughe interne, Baumit Ionit Spachtel , migliora la qualità dell'aria ambientale generando ioni benefici per la salute. Rasante ionizzante finissimo, colore bianco naturale, rasabile fino a spessori ridotti, carteggiabile, traspirante. Per una ionizzazione ottimale dell'aria interna Baumit Ionit Spachtel va applicato su spessori di 1-3 mm e quindi rasato con frattazzo o spatola. Dopo l'indurimento del primo strato (ca 60 minuti) e previa rimozione delle bave a mano o con levigatrice, si può applicare e quindi lisciare il secondo strato, più sottile.				
				Mq			- €
				A corpo			- €
	7-006	Applicazione pittura a base minerale Baumit Ionit Color	Pittura monocomponente per interni a base minerale Baumit Ionit Color , pronta all'uso per pareti e solette, a basse emissioni e privo di conservanti, non contenente solventi, plastificanti né emulsionanti, previene la formazione di muffe, riduce le polveri sottili e i pollini ionizzando l'aria, applicabile a pennello o rullo. Applicare il prodotto uniformemente e con abbondanza bagnato su bagnato (per prevenire viraggi cromatici), a seconda della natura e delle condizioni del supporto, nonché del suo grado di assorbimento, pretrattare con Baumit MultiPrimer , successivamente applicare una mano a finire diluendolo in acqua pulita al 5% max. Baumit Ionit Color è sovrallavorabile dopo ca 4-6 ore (a 20°C/65% di umidità relativa). In presenza di temperature più basse i tempi di attesa prima della successiva lavorazione si allungano.				
				Mq			- €
				A corpo			- €