

Renovation  
**SanovaSystem**

**3au**  
**4**  
baumit.com

## **Multiwhite & Multiwhite Fine**



### **Rasanti** *per ogni tipo di supporto*

- Di colore bianco naturale
- Ideale per interventi di restauro
- Applicabile a mano e a macchina

**Baunit.** Idee con un futuro.

# **Multiwhite & Multiwhite Fine**

Soluzione **perfetta**  
per il **restauro delle facciate**

- **Fibrorinforzato**
- **Elevata traspirabilità**
- **Colore bianco naturale**
- **Eccezionale lavorabilità**

**Il programma di restauro Baunit MULTI** rappresenta la soluzione ideale per tutte le facciate che nel tempo hanno perso il loro splendore originario.

I rasanti **Baunit MultiWhite & Baunit MultiWhite Fine**, disponibili in grana grossa e in grana fine, grazie alla loro elasticità unita alla carica di microfibre permettono il recupero, il livellamento ed il rinnovo delle superfici deteriorate interne ed esterne con spessori fino a 30 mm.

Vengono usati come **rasanti** o **intonaci di conguaglio** per **la regolarizzazione e il restauro** di superfici in muratura di laterizio, murature miste, calcestruzzo e superfici con vecchie pitture portanti.

Impiegabili come **rasanti** per interventi di rasatura armata in combinazione con la rete di armatura **Baunit StarTex** come valido ed efficace sistema di ripristino delle facciate in presenza di piccole crepe statiche dell'intonaco.



# Caratteristiche

	MultiWhite	MultiWhite Fine
<b>CARATTERISTICHE:</b>		
Colore:	Bianco Naturale	Bianco Naturale
Granulometria:	1.0 mm	0.6 mm
Composizione:	calce aerea /legante idraulico bianco / sabbie selezionate / dispersione	calce aerea /legante idraulico bianco / sabbie selezionate / dispersione
Additivi:	fibre	fibre
Spessori d'impiego:	1 - 30 mm	1 - 5 mm
Campo d'impiego:	Interno & Esterno	Interno & Esterno
<b>PARAMETRI TECNICI:</b>		
Classificazione:	GP CS II sec. EN 998-1	GP CS II sec. EN 998-1
Resistenza alla compressione dopo 28d.	2.5 N/mm <sup>2</sup>	2.5 N/mm <sup>2</sup>
Valore $\mu$ :	ca. 18	ca. 18
Assorbimento dell'acqua capillare:	W2	W1
Resa:	10.4 kg/m <sup>2</sup> /cm	10.4 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Voce di Capitolato

### Restauro delle facciate con rasatura armata

Su un supporto asciutto, pulito, consistente e privo di sostanze che pregiudicano l'adesione al fondo, stesura di primer universale pronto all'uso, compensatore di assorbenza Baumit MultiPrimer, applicato a pennello o rullo. Tempo di attesa per lavorazioni successive minimo 12 ore. Successivamente, esecuzione di rasatura armata mediante impiego di rasante minerale in polvere fibrorinforzato, Baumit MultiWhite o MultiWhite Fine. Il prodotto deve essere messo in opera con una spatola dentata e sulla malta fresca va applicata, con il sistema dell'annegamento, la rete di supporto Baumit StarTex per linee verticali con una sovrapposizione di cm 10. Infine, con la lama della spatola, la malta fresca deve essere lisciata in modo che la rete di armatura non risulti visibile in superficie. Lo spessore minimo della rasatura armata non deve essere inferiore a mm 3. Dopo aver atteso idoneo periodo di maturazione del sottofondo, stesura di primer universale pronto all'uso, compensatore di assorbenza Baumit PremiumPrimer. Ad avvenuta asciugatura, applicazione di finitura a base di leganti silicnici, in pasta a basso spessore Baumit StarTop, estremamente idrorepellente e traspirante, lavabile e di facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da mazzetta Baumit Life.

# Supporti e possibili elaborazioni

	MultiWhite	MultiWhite Fine
<b>CAMPI DI IMPIEGO:</b>		
Calcestruzzo	●●●	●●●
Come finitura lavorata a feltro	●●	●●●
Incorporazione del riscaldamento a parete/soffitto	●●●	-
Intonaci a base di calce, calce/cemento, cemento	●●●	●●●
Intonaci a base gesso	●	-
Intonaci con cavillature statiche	●●●	●●●
Murature con mattoni in laterizio	●●●	●●●
Murature con mattoni porizzati	●●	●●
Pareti in cartongesso	●●	●●
Pitture in dispersione	●●●	●●●
Rivestimenti in dispersione	●●●	●●●
Vecchi sistemi di isolamento termico	-	-
Supporti irregolari e con assorbimento non uniforme	●●●	●●●
<b>POSSIBILI ELABORAZIONI</b>		
Applicazione a macchina	●●●	●●●
Applicazione a mano	●●●	●●●
Come intonaco di fondo o livellamento	●●●	●
Come lisciatura	-	●●
Come rasante	●●●	●●●
Come strato di rasatura armato con rete StarTex	●●●	●●●
Rifacimento di vecchi intonaci	●●●	●●
Riparazione di vecchi supporti assorbenti	●●●	●●●
Rivestibile con pitture ai silicati o ai silossani	●●●	●●●
Rivestibile con rivestimenti ai silicati o ai silossani	●●●	●●●
Sottofondo per intonaci con finiture minerali	●●●	●●●

- Ciclo Consigliato da Baumit
- Buona idoneità
- Idoneità tecnica (nessun consiglio Baumit)
- Sconsigliato

# Tipologie di facciata



**Intonaci  
fessurati**



**Rivestimenti  
degradati**



**Calcestruzzo**



**Intonaci  
degradati**



**Supporti  
disuniformemente  
assorbenti**



**Rasante  
su termointonaci  
come ThermoExtra,  
ThermoPutz**



**Vecchie  
pitture**



**Riscaldamento a  
parete/soffitto**



**Elementi decorativi  
di facciata**





## Baumit SpA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
Via Castelnuovo del Friuli 1/A - Z.I. Ponte Rosso  
Tel. +39 0434 1850 980

info@baumit.it  
pec: baumititalia@legalmail.it  
www.baumit.it