



Baumit Baumacol FlexTop

Adesivo per piastrelle altamente flessibile

Vantaggi

- **Altamente flessibile (S1)**
- **Anche per supporti debolmente assorbenti**
- **Adatto per impianti di riscaldamento a pavimento**



Prodotto

Adesivo altamente flessibile per piastrellature a strato sottile, rinforzato con resine, a indurimento idraulico, resistente al gelo e all'acqua, con tempo aperto prolungato, duraturo nel tempo. Classe C2TE S1 secondo EN 12004. Indicato per la posa di piastrelle, gres, lastre di pietra e maioliche. Certificato Emicode EC 1 Plus e CP DOC 262 di ICMQ, conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Composizione

Sabbia, cemento, leganti organici e additivi per una più facile lavorazione e una migliore adesione.

Caratteristiche

Adesivo idraulico elastificato per piastrellature di colore grigio. Classe C2TE S1 secondo UNI-EN 12004. Particolarmente adatto per la posa in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni in ceramica (piastrelle su piastrelle). Certificato Emicode EC 1 Plus.

- Altamente flessibile (S1)
- Per supporti e rivestimenti debolmente assorbenti
- Adatto per impianti di riscaldamento a pavimento

Campo d'impiego

Posa a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato, mosaici, maioliche, pavimenti in pietra naturale in interni ed esterni. Particolarmente adatto all'impiego in presenza di elevate sollecitazioni termiche e statiche. Idoneo anche su massetti riscaldati e impianti di riscaldamento a pavimento.

Dati Tecnici

Prodotto	
pedonabilità:	dopo ca. 24 h
classificazione:	C2TE S1
Max spessore strato:	5 mm
specifiche normative:	EN 12004
Tempo di maturazione:	ca. 5 min.
Valore VOC 3d:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
Tempo di lavorazione:	ca. 4 h

Variante(i)	Baumit Baumacol FlexTop 25 kg
resa	ca. 5 m²/sacco con 4 mm di spessore
consumo	ca. 3 kg/m² - 5 kg/m² a seconda della tipologia di piastrelle
fabbisogno d'acqua	ca. 6 l/25kg

I valori di consumo indicati sono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dalle caratteristiche assorbenti del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.



Imballo	Sacco da 25 kg; 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg
Stoccaggio	Il prodotto può conservarsi in luogo asciutto per un periodo massimo di 12 mesi.
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Sottofondo	<p>Il supporto deve essere solido, ben portante, privo di polvere e non gelato e privo di residui di grasso e olio.</p> <p>Supporti e ambienti idonei:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Calcestruzzo■ Massetti cementizi e anidritici■ Intonaci cementizi e a base di gesso■ Pannelli in cartongesso■ Altri supporti a base minerale■ Terrazze, facciate, impianti di riscaldamento a pavimento <p>Supporti non idonei:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Legno■ Metallo■ Plastica
Preparazione sottofondo	<p>Il supporto deve risultare privo di polvere, solido, consistente, asciutto ed esente di sostanze in grado di ridurre l'adesione. In genere si consiglia il pretrattamento di supporti problematici con:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Baumit Grund per supporti assorbenti;■ Baumit SuperPrimer per supporti critici e debolmente/non assorbenti.
Applicazione	<p>Attrezzatura raccomandata:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Miscelatrice elettrica a lento moto, spatola dentata, cazzuola, spugna.■ Spatola dentata 3 x 3 mm - mosaico■ Spatola dentata 6 x 6 mm - piastrelle a faccia posteriore liscia■ Spatola dentata 10 x 10 mm - piastrelle a faccia posteriore costolata <p>Preparazione del prodotto:</p> <p>Versare il contenuto di un sacco nella quantità prescritta di acqua pulita, quindi mescolare mediante una miscelatrice a moto lento ben pulita per circa 3 minuti fino a ottenere una massa omogenea. Lasciar riposare per circa 5 minuti, quindi mescolare di nuovo brevemente.</p> <p>Applicazione:</p> <p>Applicare Baumacol FlexTop a spessore omogeneo sulla superficie servendosi di un'idonea spatola dentata. Nel distribuire il prodotto mantenere la spatola inclinata a 45°. Lavorare soltanto con prodotto fresco, rimuovendo eventuali residui con una spugna bagnata.</p> <p>Per evitare di lasciare cavità non riempite si raccomanda di posare le piastrelle con un movimento di rotazione e pressione (floating-buttering), applicando a tal fine il prodotto sia sul supporto che sulla faccia posteriore della piastrella.</p> <p>Trattamento successivo:</p> <p>Evitare di sottoporre la superficie finita a sollecitazioni meccaniche e termiche per circa 48 ore (non camminare sulle piastrelle né sottoporle ad alcun carico).</p>
Avvertenze e informazioni	<p>Attenersi alle norme, direttive e informazioni tecniche relative al supporto e alle piastrelle. Non effettuare la posa a temperature inferiori a +5°C né esporre la superficie ai raggi solari diretti, a vento forte o a correnti d'aria. Mantenere riparata la superficie fino a completo indurimento.</p> <p>Umidità elevate e temperature basse ritardano l'asciugatura, temperature elevate la accelerano.</p> <p>Non additivare il prodotto con altre sostanze.</p> <p>Non bagnare la superficie né le piastrelle prima dell'applicazione.</p> <p>Attenersi strettamente ai tempi prescritti per la posa. In caso di superamento di tali tempi e comunque in caso di indurimento del prodotto, rimuoverlo completamente prima di ripetere l'operazione.</p>

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.