

Baumit CreativTop

Intonaco di finitura modellabile

Vantaggi

- **Infinite possibilità creative**
- **Per sistemi a cappotto e supporti tradizionali**
- **In sei granulometrie combinabili per design unici**



Prodotto

Intonaco di finitura modellabile in pasta, pronto all'uso, rinforzato con resine silossaniche, per la realizzazione di effetti decorativi su facciate esterne, in sistemi a cappotto e supporti tradizionali. Per applicazione manuale e meccanica. Disponibile bianco o colorato secondo sistema colore Baumit Life. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Composizione

Leganti organici rinforzati con resine siliconiche, cariche minerali, pigmenti, additivi, acqua.

Caratteristiche

Intonaco di finitura modeallbile, resistente agli agenti atmosferici, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo, resistente allo sporco, di impiego universale e di facile applicazione. Disponibile in 6 differenti granulometrie combinabili tra loro per effetti decorativi unici in facciata.

Campo d'impiego

Intonaco di finitura per facciate esterne, sia per supporti tradizionali quali intonaci e rasanti minerali vecchi e nuovi, calcestruzzo, intonaci e rasanti a base organica, sia come rivestimento di finitura per sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS).

Dati Tecnici

Prodotto	
Reazione al fuoco:	A2 s1 d0
Forza adesiva:	≥ 0.3 MPa
Categoria della qualità:	Premium
Densità della materia prima:	ca. 1.8 kg/dm^3
Valore sd:	0.12 m - 0.16 m
Valore µ:	ca. 35 - 40
Valore V:	V1
Conducibilità termica λd:	ca. 0.700 W/mK
Valore W:	W3

Variante(i)	**Baumit CreativTop Max**	**Baumit CreativTop Trend**	**Baumit CreativTop Fine**	**Baumit CreativTop Pearl**
Resa	ca. 4 m^2/vaso - 5 m^2/vaso	ca. 5 m^2/vaso - 6 m^2/vaso	ca. 5 m^2/vaso - 8.5 m^2/vaso	ca. 7.1 m^2/vaso - 16.6 m^2/vaso
Granulometria	4 mm	3 mm	1 mm	0.5 mm
Consumo	ca. 5 kg/m^2 - 6.2 kg/m^2	ca. 4.2 kg/m^2 - 6.2 kg/m^2	ca. 2.9 kg/m^2 - 4.2 kg/m^2	ca. 1.5 kg/m^2 - 3.5 kg/m^2

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Variante(i)	Baumit CreativTop Silk	Baumit CreativTop Vario
Resa	ca. 6.2 m^2/vaso - 10.4 m^2/vaso	ca. 6 m^2/vaso - 10 m^2/vaso
Granulometria	0.2 mm	1.5 mm
Consumo	ca. 2.4 kg/m^2 - 4 kg/m^2	ca. 2.5 kg/m^2 - 4 kg/m^2

I valori di consumo indicati sono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza, dalle caratteristiche e dal grado di assorbimento del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.

Imballo

vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Stoccaggio

Il prodotto si conserva 12 mesi nella confezione originale chiusa, stoccato in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dall'irraggiamento solare diretto.

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, assorbente, non idrorepellente, privo di polvere ed efflorescenze, coeso, portante e non deve presentare parti staccate.
La planarità della parete deve rientrare nelle tolleranze prescritte dalla DIN 18202.

Adatto su:
- Rasanti in sistemi a cappotto (ETICS)
- Intonaci a base di calce-cemento
- Calcestruzzo
- Pitture e intonaci minerali, ai silicati e a dispersione, purché portanti e ben coesi
- Rasanti organici (per es. Baumit PowerFlex) e minerali, purché portanti e ben coesi

Non adatto su:
- Intonaci freschi a base di calce
- Plastiche e resine
- Smalti e pitture a olio
- Pitture a colla
- Pitture a base calce

Preparazione sottofondo

Prima di ogni lavorazione, il supporto va adeguatamente preparato:
- Consolidare i supporti sfarinanti (per es. con Baumit MultiPrimer, tempo di attesa min. 12 ore)
- Rimuovere meccanicamente eventuali strati sinterizzati
- Su calcestruzzo, rimuovere a vapore caldo, con getti d'acqua calda (idrolavaggio) o con prodotti specifici eventuali residui di olio da cassaforma o altre sostanze distaccanti
- Pulire eventuali imbrattamenti
- Trattare i fondi colonizzati da alghe e funghi con prodotti specifici (per es. Baumit FungoFluid)
- Rimuovere eventuali pitture degradate o non coese
- Ripristinare con malte idonee (per es. Baumit MultiWhite) superfici minerali danneggiate o fessurate ed eventualmente armarle con rete Baumit StarTex.

Oltre agli interventi di preparazione riportati, tutti i supporti vanno sempre pretrattati con Baumit PremiumPrimer (tempo di attesa min. 24 ore). Il primer va applicato in modo omogeneo, a completa copertura e senza interruzioni. In presenza di supporti fortemennte assorbenti, prevedere l'applicazione di 2 mani di Baumit PremiumPrimer. Solo nel caso di impiego del rasante organico Baumit PowerFlex, l'applicazione del primer può essere omessa.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Applicazione

Prima dell'inizio dei lavori si raccomanda di predisporre un campione rappresentativo lavorato con la tecnica di strutturazione prevista e presentarlo per l'approvazione del committente.
Nella scelta della tecnica occorre tener conto della situazione specifica, come ad esempio l'estensione della superficie, le caratteristiche del supporto esistente, la disponibilità di impalcature adeguate ecc.

Pretrattare il supporto con una mano di idoneo primer Baumit UniPrimer. In caso di supporti fortemente assorbenti, applicare 2 mani di Baumit PremiumPrimer.
Attendere almeno 24 ore la completa asciugatura prima di qualsiasi lavorazione.

Lavorazione
Prima dell'applicazione, mescolare accuratamente il prodotto con un miscelatore, regolandone eventualmente la consistenza con l'aggiunta di poca acqua (max. 1%).
Dopodiché, applicare il prodotto secondo la tecnica di lavorazione prevista e l'effetto decorativo finale desiderato.
Non mescolare il prodotto con altri rivestiimenti.
Eseguire l'applicazione in modo uniforme e senza interruzioni.

Possibili applicazioni

CreativTop Silk: esempio di realizzazione effetto "liscio" su sistemi a cappotto
Applicare CreativTop Pearl (granulometria 0.5 mm) su un intonaco di finitura di granulometria di almeno 1.5 mm, impiegando una spatola di acciaio inossidabile, andando a riempire in maniera uniforme la struttura dell'intonaco di finitura esistente. Eventuali imperfezioni e sbavature vanno eliminate dopo l'indurimento del prodotto.
Dopodiché, levigare uniformemente l'intonaco di finitura nacora fresco con l'ausilio di una staggia o una spatola liscia. Dopo aver atteso almeno 24 ore dalla stesura della prima mano di CreativTop Pearl, su un fondo asciutto e stabile, procedere all'applicazione di nuovo strato di finitura con CreativTop Silk (granulometria 0.2 mm). Applicare CreaitivTop Silk a strato sottile, impiegando una spatola / spatolino di acciaio inossidabile; successivamente lamarlo per levigare la superficie. Dopo la completa asciugatura, levigare accuratamente le superfici per eliminare sbavature e irregolarità. Rimuovere accuratamente residui di polvere da levigatura prima di procedere con qualsiasi ulteriore applicazione
L'intonaco di finitura CreativTop è colorabile nelle tonalità finali desiderate, ma qualora si preveda la successiva pitturazione, attendere la completa asciugatura. Applicare la pittura nelle modalità previste in base al prodotto (per es. Baumit StarColor, Baumit Metallic, etc.) e a seconda della tecnica di strutturazione.
Se necessario, si possono applicare ulteriori strati di CreativTop Silk, con spessore decrescente fino "a zero".
Per particolari effetti decorativi, per esempio "effetto calcestruzzo" o altre tecniche di strutturazione, rivolgersi al servizio tecnico Baumit.

CreativTop Max / Trend / Fine / Vario / Pearl
Dopo la completa asciugatura di Baumit PremiumPrimer, applicare Baumit CreativTop mediante spatola in acciaio inossidabile. Lo spessore dipende dalla tecnica di strutturazione adottata e dall'effetto finale desiderato.
Per ulteriori informazioni sulle varie tecniche di strutturazione rivolgersi al servizio tecnico Baumit.
In alcune tecniche di lavorazione le pitture possono riusltare sfumate o sembrare dilavate: può essere un effetto voluto. In caso contrario, dipingere Baumit CreativTop con una pittura per esterni Baumit.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Avvertenze e informazioni

Durante la lavorazione e l'indurimento del prodotto, la temperatura dell'aria, del materiale e del supportodeve mantenersi sopra i +5° C.
Proteggere la facciata dall'esposizione diretta ai raggi solari, da pioggia o da vento forte (per esempio con reti protettive per impalcature) .
Temperature elevate accelerano i tempi di essicazione, con il rischio di "bruciature" della finitura, mentre basse temperature e umidità elevata possono allungare sensibilmente i tempi di asciugatura e produrre viraggi cromatici e disuniformità estetiche.
Il colore finale può essere influenzato dalle condizioni del supporto, dalla temperatura e dall'umidità dell'aria.

NB: Le indicazioni sul consumo sono orientative. In pratica va considerato un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dall'assorbimento del supporto, nonchè dalla tecnica di applicazione. I reali consumi vanno determinati mediante applicazione di prova.
Trattamenti successivi: Prima di ogni applicazione successiva su Baumit CreativTop occorre attnedere almeno 48 ore (a 20° C di temperatura e 60% di umidità relativa).

- **Tinte:** la tonalità può venir modificata dalle caratteristiche del supporto, dalla temperatura e dall'umidità dell'aria. Differenze cromatiche (con formazione di macchie) possono risultare in particolare su superfici parzialmente ombreggiate (per esempio da impalcature) o in caso di difformità del supporto (struttura, assorbimento) o di esposizione differenziata agli agenti atmosferici. L'uniformità della tinta è garantita solo impiegando prodotti provenienti dallo stesso lotto. Le sabbie impiegate negli intonaci per facciate Baumit sono prodotti naturali. Possono quindi risultare visibili per via della colorazione leggermente più scura degli inerti. Non si tratta in alcun modo di difetti qualitativi, ma soltanto di leggere disomogeneità cromatiche che attestano le caratteristiche naturali delle materie prime che costituiscono gli intonaci per facciate. In caso di impatti meccanici sulla superficie intonacata, per effetto delle conseguenti microfratture si possono verificare in corrispondenza di questi punti alterazioni cromatiche, che non influenzano tuttavia né la funzionalità né la qualità del prodotto.
- **Additivi antialghe:** Baumit CreativTop formulato con una protezione contro alghe e funghi con funzione preventiva e rallentante. In presenza di condizioni ambientali particolarmente critiche (per esempio forte umidità, precipitazioni, vicinanza a specchi d'acqua, prati, boschi, cespugli o alberi, presenza di piante rampicanti ecc.) si consiglia di impiegare cariche antialghe e antifunghi rinforzate. Non si può comunque garantire la prevenzione permanente da colonizzazioni algali o fungine.
- **Indice di riflettanza solare totale (TSR):** su sistemi ETICS si devono impiegare tinte con valore TSR ≥ 25. In presenza di tinte forti con valore TSR < 25 su sistemi di intonacatura tradizionale è opportuno prevedere un idoneo strato di rasatura armata più spesso, realizzato con un rasante a base cementizia applicato su forte spessore (≥ 5 mm) o con Baumit PowerFlex (3-4 mm).
- **Precauzioni nell'applicazione:** proteggere gli occhi e l'epidermide. Proteggere le superfici adiacenti, in particolare vetro, ceramica, clinker, pietra naturale, vernici e metalli. Rimuovere eventuali imbrattamenti sciacquando con abbondante acqua, senza lasciar asciugare e indurire il prodotto. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente con l'acqua gli utensili e le attrezzature.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it