



Baumit CrystalTop

Finitura minerale naturale traspirante, resistente allo sporco

Vantaggi

- Naturale & Traspirante
- Resistente allo sporco
- Eccellente proprietà anti-invecchiamento



Prodotto

Intonaco di finitura minerale in pasta, pronto all'uso, resistente allo sporco e all'invecchiamento, per facciate destinate a durare nel tempo. Testato secondo EN 15824 e, nei sistemi ETICS, secondo EAD 040083-00-0404. CrystalTop contiene una percentuale in massa di componenti organici $\leq 5\%$. CrystalTop assieme al suo specifico ed esclusivo attivatore CrystalActivator compone il sistema di finitura per facciate denominato CrystalSet. Per garantirne le piene funzionalità, l'intonaco di finitura CrystalTop deve essere sempre applicato previa corretta stesura del suo attivatore CrystalActivator.

Composizione

Legante minerale, dispersione polimerica, cariche minerali, pigmento bianco, acqua, addensanti, antischiuma, disperdenti.

Caratteristiche

- CrystalSet = CrystalActivator + CrystalTop
- CrystalEffect: elevata resistenza allo sporco e all'invecchiamento
- Minerale
- Traspirante
- Estremamente resistente nel tempo

Campo d'impiego

Innovativo sistema di finitura per facciate, per supporti minerali, quali intonaci e rasanti, e per sistemi ETICS. In esclusivo abbinamento con CrystalActivator.

Dati Tecnici

Prodotto	
resistenza alla flessione:	$\geq 0.3 \text{ MPa}$
densità:	ca. 1.85 kg/dm^3
colore:	Mazzetta Baumit Life codici colore 3-9 senza pigmenti organici
valore sd:	$< 0.1 \text{ m}$ (per uno spessore di 2 mm)
valore μ :	ca. 30 - 50 per CrystalSet (CrystalActivator + CrystalTop)
Valore V:	V1
valore W:	W2

Variante(i)	CrystalTop 1.5K (25kg)	CrystalTop 2K (25 kg)	CrystalTop 3K (25 kg)	CrystalTop 2R (25 kg)
resa	ca. $10 \text{ m}^2/\text{vaso}$	ca. $8.6 \text{ m}^2/\text{vaso}$	ca. $6.4 \text{ m}^2/\text{vaso}$	ca. $9.6 \text{ m}^2/\text{vaso}$
granulometria	1.5 mm	2 mm	3 mm	2 mm
consumo	ca. 2.5 kg/m^2	ca. 2.9 kg/m^2	ca. 3.9 kg/m^2	ca. 2.6 kg/m^2

I valori indicati per il consumo si intendono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dalle caratteristiche assorbenti del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.

CrystalActivator - Dati tecnici	
Colore:	rosa tenue
Valore μ:	< 50 per CrystalSet (CrystalActivator + CrystalTop)
pH:	ca. 12
Densità:	1,30 kg/dm ³
Contenuto solido:	45,5%
Tinte:	Baumit PremiumPrimer tinte 01P - 17P & 20P - 25P
Cosumo:	0,2 kg/m ² su superfici lisce

Calcolo indicativo delle quantità Top + Activator (vasi/area)							
Area (m ²)	CrystalTop					CrystalActivator	
	N° vasi					N° vasi	Tipo vaso
	1.0K (Fine) (25 kg)	1.5K(25 kg)	2.0K(25 kg)	3.0K(25 kg)	2.0R(25 kg)		
10	0,8	1	1,2	1,6	1	0,4	5 kg
25	2	2,5	2,9	3,9	2,6	1	
50	4	5	5,8	7,8	5,2	2	
100	8	10	11,6	15,6	10,4	1	20 kg
1000	80	100	116	156	104	10	



Imballo

CrystalTop:	vaso da 25 kg, 1 Pal = 32 vasi = 800 kg
CrystalActivator:	vaso da 20 kg, 1 Pal = 32 vasi = 640 kg
	vaso da 5 kg, 1 Pal = 64 vasi = 320 kg

Stoccaggio

Stoccare in confezione chiusa, in luogo fresco e al riparo dal gelo. Il prodotto può conservarsi nella confezione originale chiusa per 12 mesi. Proteggere da temperature ambientali superiori a 35° C e inferiori a 5° C, nonché dalla luce solare diretta.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere, assorbente, privo di efflorescenze, stabile, portante e privo di parti friabili o in fase di distacco.

Adatto su:

- Supporti minerali, quali intonaci e rasanti

Non adatto su:

- Plastiche e resine
- Smalti e pitture a olio
- Vernici alla colla
- Legno e metalli

Preparazione sotto-fondo

- Uniformare le superfici fortemente o irregolarmente assorbenti utilizzando Baunit MultiPrimer
- Consolidare i supporti molto sfarinanti, gessosi o sabbiosi con Baunit SanovaPrimer (consultare la scheda tecnica del prodotto)
- Rimuovere meccanicamente eventuali strati sinterizzati
- Rimuovere a vapore, con prodotti specifici, idrolavaggio ad alta pressione con acqua calda o mediante carteggiatura, i residui di olio distaccanti da casseri dal calcestruzzo
- Pulire le superfici sporche e rimuovere eventuali imbrattamenti
- Trattare i supporti aggrediti da alghe e/o funghi con appositi prodotti (es. Baunit FungoFluid)
- Rimuovere pitture incoerenti o fortemente degradate
- Ripristinare le superfici minerali danneggiate o fessurate mediante idoneo ciclo di rasatura Multi (es. Baunit MultiWhite / MultiWhite Fine) e se necessario rinforzarle utilizzando la rete Baunit StarTex

Prima della posa di Baunit CrystalTop, è sempre necessaria l'applicazione uniforme di Baunit CrystalActivator. È possibile procedere alla stesura di Baunit CrystalTop una volta che la superficie risulta completamente asciutta.

Applicazione

Applicazione di CrystalSet:

- 1 x CrystalActivator, da applicarsi (non diluito) in modo uniforme e coprente su tutta la superficie;
- Dopo aver atteso la completa asciugatura di Baunit CrystalActivator, applicare 1 x Baunit CrystalTop (entro 72 ore)

Baunit CrystalActivator va accuratamente miscelato con un miscelatore a moto lento prima dell'applicazione e non deve essere diluito. Applicare Baunit CrystalActivator in modo coprente e uniforme servendosi di un rullo o un pennello in pelo di agnello. CrystalActivator può essere rivestito con CrystalTop dopo la completa asciugatura e in ogni caso entro 72 ore dall'applicazione, oppure previa verifica del pH.

Nota: una stesura non uniforme di CrystalActivator potrebbe causare un'incompleta maturazione del rivestimento oppure creare alonature in facciata. Qualora la facciata sia stata esposta alla pioggia, sarà necessario ripristinare le aree dilavate dall'acqua mediante una nuova applicazione di CrystalActivator, in modo da riattivarne le funzionalità.

Prima dell'applicazione, Baunit CrystalTop va miscelato accuratamente con un miscelatore a moto lento. Il prodotto non va diluito.

CrystalTop dev'essere applicato in modo uniforme su tutta la superficie, servendosi di un frattazzo in acciaio inox oppure mediante spruzzatura con idonea macchina intonacatrice, tirandolo poi a spessore minimo. Lavorare il prodotto uniformemente e senza interruzioni, lisciandolo mediante un frattazzo di plastica.

Nota: qualora la facciata sia stata esposta alla pioggia dopo la stesura di CrystalActivator e prima di quella di CrystalTop, sarà necessario ripristinare le aree dilavate dall'acqua mediante una nuova applicazione di CrystalActivator, in modo da riattivarne le funzionalità.

Non mescolare con altre finiture. Applicare il prodotto in modo uniforme e senza interruzioni.

È consigliabile proteggere la facciata con reti ombreggianti sia durante sia dopo l'applicazione di CrystalTop.

Avvertenze e informazioni

Durante la fase di lavorazione e l'indurimento del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve essere di almeno +5°C.

- **Protezione dalle intemperie:** Proteggere la facciata dai raggi diretti del sole, dalla pioggia o dal forte vento (ad esempio utilizzando apposite reti di protezione per ponteggi). Elevate umidità e/o basse temperature (ad es. in tardo autunno) possono allungare notevolmente i tempi di asciugatura del prodotto e provocare viraggi cromatici non uniformi. Le alte temperature estive accelerano i tempi di asciugatura (causando una possibile bruciatura del rivestimento).
- **Tonalità:** il viraggio cromatico può essere influenzato in modo rilevante dalle condizioni del supporto, dalla temperatura e dall'umidità. Superfici parzialmente ombreggiate (per esempio da impalcature), difformità del supporto (struttura, assorbimento non uniforme) o esposizione differenziata agli agenti atmosferici possono causare differenze cromatiche (formazione di macchie). L'uniformità del colore può essere garantita solo all'interno dello stesso lotto di produzione. Qualora si utilizzino lotti diversi, è necessario mescolarli insieme prima di iniziare i lavori. Le sabbie utilizzate negli intonaci per facciate Baunit sono naturali. Ciò significa che in alcuni casi questi possono essere presenti grani leggermente più scuri. Questo non è affatto un difetto di qualità, ma piuttosto un lieve disturbo visivo, che dimostra il carattere naturale e le proprietà naturali delle materie prime degli intonaci di finitura per facciate Baunit. In caso di impatti di tipo meccanico sulla superficie intonacata, per effetto delle conseguenti microfrazioni delle cariche, si possono verificare alterazioni cromatiche, che non influenzano tuttavia né la funzionalità né la qualità del prodotto.
- **Valore TSR (Total Solar Reflectance):** su sistemi ETICS si devono impiegare prodotti colorati con valore TSR ≥ 25 .
- **Colonizzazioni microbiche:** questo prodotto di finitura appartiene alla linea premium per la presenza di cariche per la protezione da alghe e infestazioni fungine, che svolgono un effetto preventivo e ritardante. Per edifici caratterizzati da condizioni ambientali critiche (ad es. umidità superiore alla media, precipitazioni, vicinanza a corsi d'acqua, aree verdi, siti in prossimità di boschi, vegetazione e/o alberi, presenza di piante vicino all'edificio, ecc.) si consiglia di rafforzare questa protezione. Non è in ogni caso possibile garantire una prevenzione e protezione permanente da colonizzazioni di alghe e funghi.
- **Pulizia:** Proteggere gli occhi e la pelle. Prevedere inoltre un'adeguata protezione per le aree adiacenti la superficie che verrà rivestita, in particolare proteggere le superfici in vetro, ceramica, clinker, pietra naturale, smalti e metalli. Se necessario, risciacquare eventuali schizzi di prodotto con abbondante acqua - non attendere che l'intonaco di finitura si asciughi e indurisca. Pulire gli attrezzi e le attrezzature con acqua immediatamente dopo l'uso

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.