

Baumit EasyPrimer

Fissativo



Vantaggi

- **Permeabile al vapore acqueo**
- **Per supporti assorbenti e sfarinanti**
- **Certificato Emicode EC1 Plus, a basse emissioni**

Prodotto

Fondo fissativo e consolidante, traspirante, per il pretrattamento di supporti assorbenti, sfarinanti e porosi prima dell'applicazione di pitture per interni ed esterni, nonché di rasanti. Di qualità E.L.F. e certificato Emicode EC1 Plus.

Composizione

Leganti organici, additivi speciali, acqua

Caratteristiche

- Consolida le superfici e regola il potere assorbente dei supporti
- Permeabile al vapore acqueo
- Qualità E.L.F., privo di solventi e plastificanti e a emissioni ridotte
- Certificato Emicode EC 1 Plus

Campo d'impiego

Consolidante per tutte le più comuni superfici di pareti e soffitti, a base minerale e organica, in ambienti interni ed esterni. Fissativo per il consolidamento di supporti friabili e sfarinanti e per la regolazione del potere assorbente di sottofondi porosi e ad assorbimento elevato o differenziato, come per esempio supporti cartongesso. Per la preparazione dei supporti prima dell'applicazione di pitture per interni ed esterni, nonché di stucchi per interni. Per applicazione meccanica o manuale.

Dati Tecnici

Prodotto	
Densità:	ca. 1 kg/dm³
Colore:	Trasparente
Contenuto solido:	ca. 15 %
Valore pH:	ca. 8
Valore VOC 3d:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS

Variante(i)	**Baumit EasyPrimer 5 l**	**Baumit EasyPrimer 10 l**
Resa	ca. 50 m²/tanica	ca. 100 m²/tanica
Consumo	ca. 0.1 l/m² (per mano)	ca. 0.1 l/m² per mano

Resa (per tanica da 10l)

Consumo	**Rapporto di diluizione**		
	Non diluito	**1:1**	**1:2**
0,1 l/m²	100 m²	200 m²	300 m²
0,15 l/m²	65 m²	130 m²	200 m²
0,2 l/m²	50 m²	100 m²	150 m²
0,25 l/m²	40 m²	80 m²	120 m²

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

I valori indicati per il consumo si intendono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dalle caratteristiche assorbenti del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.

Imballo

tanica 5 l; 1 pallet = 120 taniche = 600 l
tanica 10 l; 1 pallet = 60 taniche = 600 l

Stoccaggio

Il prodotto si conserva per 12 mesi nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco e al riparo dal gelo.

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, non idrorepellente, coeso, portante e non deve presentare parti distaccate. Verificare la portanza degli starti esistenti ed eventualmente rimuoverli.

Idoneo su:
- Intonaci minerali a base di calce-cemento e gesso
- Calcestruzzo e altri supporti minerali
- Pannelli in cartongesso e fibrocemento
- Rivestimenti e pitture (minerali e/o a dispersione)

Non idoneo su:
- Plastiche, smalti, pitture a olio e alla colla
- Legno e derivati, metalli

Applicazione

Baumit EasyPrimer è pronto all'uso e può essere applicato a pennello o a spruzzo. Si raccomanda di verificare, mediante prove su superfici campione, il corretto grado di diluizione, che dipende dalle condizioni e dall'assorbenza del supporto (diluibile con acqua in rapporto 1:1, max. 1:2)

All'applicazione il prodotto deve essere assorbito completamente dal supporto. In caso siano necessarie di più mani di prodotto, per esempio su superfici fortemente assorbenti o friabili, si raccomanda di applicare la prima mano maggiormente diluita, per consentirne una migliore penetrazione nel supporto. Prestare attenzione affinché, dopo l'asciugatura, non si formino sulla superficie strati vetrificati.

Tempo di attesa: tra le singole mani applicative del fissativo, così come prima di applicare i rivestimenti successivi, la superficie sia asciutta al tatto. Rispettare perciò un tempo di attesa di ca. 6 ore (a +20 °C / umidità relativa 65 %). Se il supporto è sfarinante, occorre accertarsi che il trattamento con EasyPrimer lo abbia perfettamente consolidato prima di passare al rivestimento successivo: verificare l'eventuale presenza di polvere superficiale (prova di sfregamento manuale) prima di ulteriori lavorazioni.
Se si intende applicare MosaikTop occorre aspettare 12 ore per l'asciugatura.

Diluizioni consigliate

Rapporto di diluizione	Rapporto di diluizione per l		Rapporto di diluizione per tanica (10 l)	
	Acqua	EasyPrimer	Acqua	EasyPrimer
Non diluito	-	1000 ml	-	10 l
1:1	500 ml	500 ml	10 l	10 l
1:2	666 ml	333 ml	20 l	10 l

Avvertenze e informazioni

Durante le fasi di lavorazione e indurimento del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve essere di almeno +5°C.
Durante l'asciugatura, in esterni, proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). In interni garantire una buona ventilazione.

Indicazioni per la pulizia: durante l'applicazione proteggere gli occhi e l'epidermide nonché le superfici adiacenti (in particolare vetro, ceramica, clinker, pietra naturale, superfici verniciate ed elementi metallici). Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali imbrattamenti, prima che il prodotto si asciughi. Subito dopo l'uso, pulire con acqua gli utensili e le attrezzature.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it