

Baumit Finish

Vernice protettiva

Vantaggi

- **Trasparente e opaca**
- **In combinazione con Baumit Lasur**
- **Per regolare l'opacità delle velature**



Prodotto Vernice trasparente opaca per esterni, pronta all'uso, quale rivestimento protettivo e diluente per Baumit Lasur.

Composizione Leganti organici, additivi, acqua

Caratteristiche Rivestimento impermeabiliazzante, resistente agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni, permeabile al vapore, altamente idrorepellente.

Campo d'impiego Vernice trasparente protettiva, impiegabile sia come diluente specifico per Baumit Lasur per modificarne il grado di opacità e l'intensità della tinta (per diluizioni superiori a quelle necessarie per regolare la consistenza di applicazione del prodotto), sia come rivestimento protettivo per Baumit Lasur per una una maggiore protezione dagli agenti atmosferici in esterni.

Dati Tecnici

Prodotto	
Densità:	ca. 1 kg/dm^3
Grado di brillantezza:	G3 opaco
Valore pH:	11
Tempo d'asciugatura:	fino a 12 h in presenza di temperature basse e/o di elevata umidita' atmosferica il tempo di asciugatura potrebbe allungarsi)
Valore µ:	ca. 50

Variante(i)	**Baumit Finish 14 l**	**Baumit Finish 5 l**
Resa	ca. 140 m^2/vaso - 172 m^2/vaso	ca. 50 m^2/vaso - 62 m^2/vaso
Consumo	ca. 0.08 l/m^2 - 0.1 l/m^2 per mano	ca. 0.08 l/m^2 - 0.1 l/m^2 per mano

Life COLORED BY BAUMIT

Imballo vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l
vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi= 240 l

Stoccaggio Il prodotto si conserva in luogo asciutto e non soggetto al gelo, nella confezione originale ben chiusa, per 12 mesi. Sigillare accuratamente le confezioni già iniziate. Una volta aperto, utilizzare entro 14 giorni. Proteggere dall'irraggiamento solare diretto e da temperature ambientali superiori a 35° C e inferiori a 5° C.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Applicazione

Il prodotto si applica su Baumit Lasur impiegando un rullo in pelo d'agnello, un pennello a setole naturali o simili.
Baumit Finish è pronto all'uso e va impiegato senza diluirlo con acqua.
Utilizzato come diluente per Baumit Lasur, va aggiunto fino a raggiungere la tonalità desiderata.

Non idoneo al ripristino di superfici Baumit MosaikTop deteriorate dagli agenti atmosferici.

Avvertenze e informazioni

Utilizzando Baumit Finish su Baumit Lasur già applicato, la tonalità può variare (scurire) leggermente.
Durante le fasi di lavorazione e asciugatura del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C.
Le indicazioni relative ai consumi si intendono orientative. In pratica va preventivato un maggior consumo del 10% circa. Il consumo effettivo dipende dalla scabrezza e dall'assorbenza del fondo come pure dalla tecnica di applicazione.

Proteggere le superfici dall'esposizione all'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte durante l'applicazione e l'asciugatura (per esempio mediante reti protettive per impalcature).
Basse temperature ed elevata umidità possono allungare sensibilmente i tempi di asciugatura e influenzare l'uniformità cromatica. Le alte temperature (ad es. superiori a + 30°C) possono modificare le proprietà di lavorazione.
In generale, l'applicazione di Baumit Finish può comportare una leggera differenza di colore (scurimento).
L'uniformità cromatica può essere garantita solo all'interno del medesimo lotto.
La resa cromatica finale può essere sensibilmente influenzata dalle caratteristiche e dalle condizioni del supporto (assorbimento, struttura, etc.), dalla temperatura e dell'umidità atmosferica.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it