

Baunit KlimaPerla

Rasante a base calce per interno



- Prodotto** Rasante fine per interni con leganti a base calce, di colore bianco naturale. Eccellente quale intonaco a finire e quale finitura a strato sottile. Traspirante, migliora il clima abitativo. Adatto all'applicazione a mano e a macchina, pronto all'uso.
- Composizione** Leganti minerali, sabbia da intonaci, additivi.
- Caratteristiche** Rasante minerale fine a base di calce, colore bianco, per superfici frattazzate in interni. Ben traspirante, migliora il clima abitativo. Per l'applicazione a mano e a macchina in interni, pronto all'uso.
- Campo d'impiego** Eccellente quale rasante a finire su fondi intonacati a base di calce/cemento e quale finitura a strato sottile su calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Applicabile a mano e a macchina.

Peso specifico: ca. 1350 - 1400 kg/m³

- Dati Tecnici**
- | | |
|--|-----------------------------------|
| resistenza alla compressione dopo 28 giorni: | > 2.5 N/mm ² |
| specifiche normative: | GP - CS II secondo ÖNORM EN 998-1 |
| valore μ : | ca. 15 |
| Conducibilità termica λ_d : | ca. 0.500 W/mK |

	Baunit KlimaPerla 25 kg
resa	ca. 20 m ² /mm/sacco
granulometria	1 mm
spessore intonaco	min. 3 mm
spessore intonaco	mass. 5 mm
consumo	ca. 1.2 kg/m ² /mm di spessore
fabbisogno d'acqua	ca. 6.5 l/Sacco (ca. 26%)



- Imballo** sacco 25 kg; 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg
- Stoccaggio** Il prodotto può conservarsi in luogo asciutto, fresco, al riparo dal gelo e nella confezione chiusa per un periodo massimo di 12 mesi.
- Garanzia di qualità** Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Sottofondo	Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, portante e non idrorepellente e non deve presentare parti staccate. La verifica del supporto va effettuata in base alle ONORM EN B 2230, B 3346 e B 6400.
Applicazione	Versare KlimaPerla in acqua pulita, mescolare bene con miscelatrice lenta, lasciar riposare per ca 5 minuti, poi mescolare nuovamente. Per la miscelazione si può adoperare anche un mescolatore forzato, tempo di miscelazione almeno 2 minuti. Applicare con frattazzo in acciaio inossidabile su uno spessore di min 3 mm, quindi lisciare prima che il materiale indurisca del tutto. Possibilità di applicare reti portaintonaco Baumit StarTex su piccole superfici.
Avvertenze e informazioni	Durante la lavorazione e l'indurimento del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve essere di almeno +5 °C. Impiegando apparecchiature riscaldanti garantire una buona ventilazione trasversale. Non esporre la superficie al calore diretto. Vanno altresì rispettate le Linee guida per la lavorazione degli intonaci predisposte dalla Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP), nella stesura di volta in volta vigente. Per la planarità trova applicazione la ÖNORM DIN 18202. Prima di ogni ulteriore applicazione attendere almeno 5 giorni.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.