

Baumit Lasur

Velatura opaca pronta all'uso

Vantaggi

- **Decorativa e versatile**
- **Per esterni**
- **Per effetti decorativi unici**



Prodotto

Pittura trasparente opaca a dispersione, pronta all'uso, per la realizzazione di velature decorative in esterni.

Composizione

Leganti organici, pigmenti minerali, additivi, acqua.

Caratteristiche

Velatura opaca, altamente idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici, permeabile al vapore acqueo, resistente a sollecitazioni e a rapida essicazione.

Campo d'impiego

Pittura trasparente opaca per esterni, per la realizzazione di velature decorative su tutti i più comuni supporti minerali, quali intonaci e rasanti a base calce-cemento, e su finiture e pitture a base organica.

Dati Tecnici

Prodotto	
Densità:	ca. 1 kg/dm^3
Colore:	11 colorazioni disponibili (Baumit Lasur)
Grado di brillantezza:	G3 opaco
Valore pH:	ca. 8.5
Densità della materia prima:	ca. 1.6 kg/m^3
Tempo d'asciugatura:	fino a 12 h (in base alla tecnica utilizzata; temperature basse e umidità elevata possono prolungare i tempi di asciugatura)
Valore µ:	ca. 50
Limite VOC EU:	Lettera A: Categoria c (Wb); 40 g/l
Valore reale VOC:	< 40 g/l

Variante(i)	**Lasur 14 l**	**Lasur 5 l**
Resa	ca. 140 m^2/vaso - 175 m^2/vaso	ca. 50 m^2/vaso - 62 m^2/vaso
Consumo	ca. 0.08 l/m^2 - 0.1 l/m^2 per singola mano (su supporti lisci)	ca. 0.08 l/m^2 - 0.1 l/m^2 per singola mano (su supporti lisci)

I valori indicati per il consumo si intendono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dalle caratteristiche assorbenti del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Imballo

vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l
vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l

Stoccaggio

Il prodotto si conserva, nella confezione originale ben chiusa, per 12 mesi, stoccato in luogo fresco e asciutto e al riparo dal gelo. Sigillare accuratamente le confezioni già iniziate. Dopo l'apertura, consumare entro 14 giorni. Non esporre a irraggiamento solare diretto e a temperature superiori a +35 °C e inferiori a +5 °C.

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, non idrorepellente, portante, coeso e non deve presentare parti staccate.
La planarità della parete deve rientrare nelle tolleranze prescritte dalla DIN 18202.

Idoneo su:
- Intonaci e rasanti cementizi e a base calce-cemento
- Calcestruzzo e altri supporti minerali
- Rivestimenti e pitture minerali e ai silicati, purché portanti
- Rivestimenti e pitture a base organica, purché portanti

Parzialmente idoneo su (effettuare prove):
- Intonaci e pitture a base calce (prestare particolare attenzione alla carbonatazione)

Non idoneo su:
- Plastiche e resine
- Smalti e vernici, pitture ad olio e alla colla

Preparazione sottofondo

Prima dell'applicazione del prodotto, il supporto va adeguatamente pretrattato:
- Uniformare i supporti fortemente assorbenti o con assorbenza irregolare con Baumit MultiPrimer (tempo di attesa: min. 12 ore)
- Consolidare superfici sfarinanti o leggermente sabbiose con Baumit MultiPrimer
- Consolidare superfici sabbiose e friabili con Baumit SanovaPrimer (consultare la scheda tecnica)
- Rimuovere meccanicamente strati sinterizzati
- Rimuovere eventuali residui di oli disarmanti dalle superfici in calcestruzzo, mediante vapore, idorlavaggio con acqua calda, levigatura o prodotti specifici
- Pulire eventuali imbrattamenti
- Trattare supporti con colonizzazioni di alghe e funghi con prodotti adatti (per es. Baumit FungoFluid)
- Rimuovere vecchie pitture non portanti degradate, in fase di distacco o non coese
- Ripristinare superfici minerali danneggiate o fessurate con rasanti e/o malte idonee (per es. Baumit MultiWhite) ed eventualmente armarle con rete Baumit StarTex

A seconda del tipo di lavorazione desiderato, prima dell'applicazione di Baumit Lasur occorre pretrattare il supporto con idonee pitture, intonaci o rasanti. Attenersi alle indicazioni di applicazione dei singoli prodotti.

Applicazione

A seconda della tecnica utilizzata e dell'effetto finale desiderato, applicare da 1 a 3 mani di Baumit Lasur. L'applicazione va effettuata, in base al tipo di velatura che si desidera ottenere, con specifici utensili, come pennellesse da muratore, pennelli a punta piatta, pennelli a tampone, stencil, spugne naturali o panni.
Per regolare la consistenza di lavorazione, è possibile diluire il prodotto con acqua pura fino al 5%. Per regolare l'intensità cromatica delle velature impiegare Baumit Finish come diluente.
Per un'ulteriore protezione, sopra Baumit Lasur completamente asciutto è possibile applicare una mano finale di Baumit Finish.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Avvertenze e informazioni

Durante le fasi di lavorazione e indurimento del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C.
Le indicazioni relative ai consumi si intendono orientative. In pratica va preventivato un maggior consumo del 10% circa. Il consumo effettivo dipende dalla scabrezza e dall'assorbenza del fondo come pure dalla tecnica di applicazione.

- **Protezione**: Proteggere la facciata dall'esposizione diretta ai raggi solari, dalla pioggia o dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Elevata umidità e basse temperature possono aumentare considerevolmente i tempi di asciugatura e produrre alterazioni cromatiche (macchie). Temperature elevate (ad esempio > +30 °C) possono ridurre sensibilmente i tempi di asciugatura (rischio di bruciatura della finitura).
- **Uniformità della tinta:** L'uniformità della tinta è garantita solo impiegando materiale appartenente allo stesso lotto di produzione. La resa cromatica può essere influenzata dalle condizioni e caratteristiche del supporto, dalle temperature e dall'umidità atmosferica. Alterazioni cromatiche (macchie) possono verificarsi in corrisposndenza di specifiche porzioni di facciata (ombre delle impalcature e dei ponteggi), di irregolarità del supporto (assorbenza, struttura, etc.) o per l'esposizione a diverse condizioni metereologiche. Se si utilizzano lotti differenti, è necessario mescolarli tra loro.
- **Precauzioni:** Proteggere gli occhi e la pelle. Proteggere le superfici adiacenti, in particolare vetro, ceramica, clinker, pietra naturale, vernici e metalli. Rimuovere eventuali imbrattamenti con abbondante acqua, senza lasciar asciugare e indurire il prodotto. Subito dopo l'uso, lavare accuratamente con acqua gli strumenti e le attrezzature impiegati.

Tutte le applicazioni non descritte in questa scheda tecnica sono sconsigliate.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it