



Baumit MultiWhite

Intonaco e rasante a base minerale

Vantaggi

- Di colore bianco naturale
- Ideale per interventi di rinnovo
- Applicabile a mano e a macchina



Prodotto

Intonaco minerale bianco naturale, fibrorinforzato, a strato sottile, ideale per nuove costruzioni e interventi di rinnovo e ripristino, anche su supporti irregolari o storici. Garantisce ottima adesione, lavorabilità e finitura naturale. Classificato GP CS II secondo EN 998-1.

Composizione

Calce, cemento bianco, sabbie, additivi.

Caratteristiche

Prodotto traspirante a base minerale, rinforzato con fibre, di impiego versatile e di facile applicazione.

Campo d'impiego

Intonaco e rasante minerale bianco, fibrorinforzato, caratterizzato da elevata adesione e ampia versatilità applicativa, idoneo per utilizzi in interno ed esterno.

Particolarmente adatto su supporti nuovi o esistenti, anche con presenza di pitture o intonaci organici ben coesi e resistenti agli alcali.

Applicabile in spessori variabili, su superfici planari o irregolari, garantisce ottima lavorabilità anche su fondi a differente assorbimento. Impiegato come strato di livellamento e intonaco di riempimento, è idoneo per uniformare e recuperare i paramenti murari in laterizio, conglomerati misti, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare autoclavato e sistemi costruttivi leggeri. Per interventi di ripristino mediante rasatura armata, con rete di armatura (Baumit StarTex oppure openTex) su superfici fessurate, intonaci termoisolanti o intonaci di fondo su murature leggere, nonché per applicazioni su sistemi radianti a parete e soffitti in ambienti interni.

Dati Tecnici

Prodotto	
Resistenza alla flessione:	1 N/mm ²
Reazione al fuoco:	A1
Resistenza alla compressione dopo 28 giorni:	ca. 4 N/mm ²
Resistenza adesiva a trazione:	≥ 0.5 N/mm ²
Classificazione:	GP CS II (sec. EN 998-1)
Valore μ :	ca. 15
Conducibilità termica λ_d :	ca. 0.450 W/mK secondo EN 1745 (P = 50%)
Valore W:	W2

Variante(i)	Baumit Multiwhite 25 kg
Resa	ca. 8 m ² /sacco con 3 mm di spessore
Granulometria	1 mm
Spessore intonaco	3 mm - 30 mm monostrato
Consumo	ca. 1 kg/m ² su 1 mm di spessore
Fabbisogno d'acqua	ca. 6 l/Sacco

Imballo

sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg

Stoccaggio	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi, stoccato in luogo asciutto su pedane di legno.
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Sottofondo	La verifica del fondo va effettuata in base alle linee guida delle norme ÖNORM B 3346. Il supporto deve essere pulito, planare, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, non idrorepellente, assorbente, portante, solido e non deve presentare parti staccate. Rimuovere eventuali aggressioni da alghe e funghi con idoneo biocida, quale Baumit FungoFluid. Superfici assorbenti e/o sfarinanti vanno adeguatamente pretrattate e consolidate mediante fissativo Baumit MultiPrimer. Per murature fortemente assorbenti pretrattare con Baumit Grund. Nel caso di supporti non assorbenti rivestiti con ceramica, è essenziale verificare preventivamente l'adesione del rivestimento alla struttura sottostante. Per superfici non assorbenti (per esempio superfici ceramiche), è necessario un pretrattamento adeguato mediante applicazione di Baumit SuperPrimer.
Applicazione	Applicazione a mano e a macchina Versare Baumit MultiWhite in acqua pulita, quindi mescolare con miscelatore a moto lento. Lasciar riposare per 5 minuti, quindi mescolare nuovamente. Il prodotto è applicabile con normali intonacatrici. Dopo l'applicazione, lisciare con la staggia. L'ultimo strato può venir anche strutturato a feltro con idoneo attrezzo. Se impiegato quale rasante con rete portaintonaco, il prodotto deve essere messo in opera in due mani successive con spatola dentata da 10 mm, per uno spessore minimo di 5 mm, con interposizione di rete d'armatura Baumit StarTex, posizionata nell'ultimo terzo esterno dello strato. Sovrapporre i fogli contigui di rete di almeno 10 cm. La mano di rasatura finale può essere lavorata al civile mediante utilizzo di frattazzo di pugna. Finiture consigliate Intonaci di finitura: ■ Baumit SilikonTop (primerizzare con UniPrimer) ■ Baumit SilikatTop (primerizzare con UniPrimer) ■ Baumit GranoporTop (primerizzare con UniPrimer) ■ Baumit StarTop (primerizzare con PremiumPrimer) ■ Baumit PuraTop (primerizzare con PremiumPrimer) ■ Baumit CrystalTop (previa applicazione di attivatore CrystalActivator) Pitture per esterni (previa levigatura di Baumit MultiWhite): ■ Baumit StarColor ■ Baumit PuraColor ■ Baumit SilikonColor ■ Baumit SilikatColor ■ Baumit GranoporColor
Avvertenze e informazioni	Durante la lavorazione e l'indurimento del prodotto, la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi sopra i +5° C. Non applicare il prodotto su supporti gelati e/o in caso di possibili gelate. Non additivare il prodotto con sostanze antigelo o altri preparati. Proteggere la facciata dall'esposizione diretta ai raggi solari, dalla pioggia o dal vento forte (per esempio con reti per impalcature). Elevate umidità e temperature basse possono allungare sensibilmente i tempi di essiccazione. Prima di ogni applicazione successiva occorre aspettare almeno 7 giorni.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.