



Baumit MultiWhite

Intonaco e rasante a base minerale

Vantaggi

- Di colore bianco naturale
- Ideale per interventi di rinnovo
- Applicabile a mano e a macchina



Prodotto

Intonaco minerale bianco naturale, fibrorinforzato, a strato sottile, ideale per nuove costruzioni e interventi di rinnovo e ripristino, anche su supporti irregolari o storici. Garantisce ottima adesione, lavorabilità e finitura naturale. Classificato GP CS II secondo EN 998-1.

Composizione

Calce, cemento bianco, sabbie, additivi.

Caratteristiche

Prodotto traspirante a base minerale, rinforzato con fibre, di impiego versatile e di facile applicazione.

Campo d'impiego

Intonaco e rasante minerale bianco, fibrorinforzato, caratterizzato da elevata adesione e ampia versatilità applicativa, idoneo per utilizzi in interno ed esterno.

Particolarmente adatto su supporti nuovi o esistenti, anche con presenza di pitture o intonaci organici ben coesi e resistenti agli alcali.

Applicabile in spessori variabili, su superfici planari o irregolari, garantisce ottima lavorabilità anche su fondi a differente assorbimento. Impiegato come strato di livellamento e intonaco di riempimento, è idoneo per uniformare e recuperare i paramenti murari in laterizio, conglomerati misti, calcestruzzo e sistemi costruttivi leggeri. E' ideale per interventi di ripristino mediante rasatura armata, con rete di armatura (Baumit StarTex oppure openTex) su superfici fessurate, intonaci termoisolanti o intonaci di fondo su murature leggere, nonché per applicazioni su sistemi radianti a parete e soffitti in ambienti interni.

Dati Tecnici

Prodotto	
resistenza alla flessione:	1 N/mm ²
Reazione al fuoco:	A1
resistenza alla compressione dopo 28 giorni:	ca. 4 N/mm ²
resistenza adesiva a trazione:	≥ 0.5 N/mm ²
classificazione:	GP CS II (sec. EN 998-1)
valore μ :	ca. 15
Conducibilità termica λ_d :	ca. 0.450 W/mK secondo EN 1745 (P = 50%)
valore W:	W2

Variante(i)	Baumit Multiwhite 25 kg
resa	ca. 8 m ² /sacco con 3 mm di spessore
granulometria	1 mm
spessore intonaco	3 mm - 30 mm monostrato
consumo	ca. 1 kg/m ² su 1 mm di spessore
fabbisogno d'acqua	ca. 6 l/Sacco

Imballo

sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg

Stoccaggio	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi, stoccato in luogo asciutto su pedane di legno.
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Sottofondo	<p>La verifica del fondo va effettuata in base alle linee guida delle norme ÖNORM B 3346.</p> <p>Il supporto deve essere pulito, planare, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, non idrorepellente, assorbente, portante, solido e non deve presentare parti staccate.</p> <p>Rimuovere eventuali aggressioni da alghe e funghi con idoneo biocida, quale Baumit FungoFluid.</p> <p>Superfici assorbenti e/o sfarinanti vanno adeguatamente pretrattate e consolidate mediante fissativo Baumit MultiPrimer.</p> <p>Nel caso di supporti non assorbenti rivestiti con ceramica, è essenziale verificare preventivamente l'adesione del rivestimento alla struttura sottostante. Per superfici non assorbenti (per esempio superfici ceramiche), è necessario un pretrattamento adeguato mediante applicazione di Baumit SuperPrimer.</p>
Applicazione	<p>Applicazione a mano e a macchina</p> <p>Versare Baumit MultiWhite in acqua pulita, quindi mescolare con miscelatore a moto lento. Lasciar riposare per 5 minuti, quindi mescolare nuovamente.</p> <p>Il prodotto è applicabile con normali intonacatrici. Dopo l'applicazione, lisciare con la staggia. L'ultimo strato può venir anche strutturato a feltro con idoneo attrezzo.</p> <p>Se impiegato quale rasante con rete portaintonaco, il prodotto deve essere messo in opera in due mani successive con spatola dentata da 10 mm, per uno spessore minimo di 5 mm, con interposizione di rete d'armatura Baumit StarTex, posizionata nell'ultimo terzo esterno dello strato. Sovrapporre i fogli contigui di rete di almeno 10 cm. La mano di rasatura finale può essere lavorata al civile mediante utilizzo di frattazzo di spugna.</p> <p>Finiture consigliate</p> <p>Intonaci di finitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Baumit SilikonTop (primerizzare con UniPrimer) ■ Baumit SilikatTop (primerizzare con UniPrimer) ■ Baumit GranoporTop (primerizzare con UniPrimer) ■ Baumit StarTop (primerizzare con PremiumPrimer) ■ Baumit PuraTop (primerizzare con PremiumPrimer) ■ Baumit CrystalTop (previa applicazione di attivatore CrystalActivator) <p>Pitture per esterni (previa levigatura di Baumit MultiWhite):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Baumit StarColor ■ Baumit PuraColor ■ Baumit SilikonColor ■ Baumit SilikatColor ■ Baumit GranoporColor
Avvertenze e informazioni	<p>Durante la lavorazione e l'indurimento del prodotto, la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi sopra i +5° C.</p> <p>Non applicare il prodotto su supporti gelati e/o in caso di possibili gelate .</p> <p>Non additivare il prodotto con sostanze antigelo o altri preparati .</p> <p>Proteggere la facciata dall'esposizione diretta ai raggi solari, dalla pioggia o dal vento forte (per esempio con reti per impalcature). Elevate umidità e temperature basse possono allungare sensibilmente i tempi di essiccazione . Prima di ogni applicazione successiva occorre aspettare almeno 7 giorni.</p>

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.