



Baumit PremiumPrimer

Primer universale

Vantaggi

- Primer di qualità per finiture
- Colorabile
- Massima opacità, ottimo potere ancorante



Prodotto

Primer universale pronto all'uso, compensatore di assorbimento ed ancorante per successivi rivestimenti a spessore, anche in sistemi a cappotto (ETICS). Additivato con una carica antialghe ed anti funghi con funzione preventiva e ralltante.

Composizione

Leganti organici, quarzo in granulometrie selezionate, additivi, cariche minerali, acqua.

Caratteristiche

Primer ancorante e regolatore dell'assorbimento, pronto all'uso, di colore bianco (colorabile), caratterizzato da un eccellente potere coprente. Favorisce ulteriormente l'impermeabilizzazione del supporto. Consente di ottenere una struttura uniforme del successivo rivestimento di finitura, facilitandone la lavorazione. Certificato Emicode EC 1 Plus.

Campo d'impiego

Primer universale per interni ed esterni, per il successivo rivestimento con le finiture a spessore Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit CreativTop e Baumit MosaikTop. Per impiego su tutti i più comuni supporti minerali e su sistemi a cappotto.

Dati Tecnici

Prodotto	
colore:	standard bianco
contenuto solido:	ca. 58 %
valore pH:	ca. 8
Valore VOC 3d:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
valore µ:	ca. 150

Variante(i)	Baumit PremiumPrimer 5 kg	Baumit PremiumPrimer 20 kg
resa	ca. 20 m²/vaso su rasanti	ca. 80 m²/vaso su rasanti
resa	12.5 m²/vaso su intonaci	50 m²/vaso su intonaci
consumo	ca. 0.25 kg/m² per mano su rasanti	ca. 0.25 kg/m² per mano su rasanti
consumo	ca. 0.4 kg/m² su intonaci normali	ca. 0.4 kg/m² su intonaci normali



Imballo

vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg
vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg

Stoccaggio

Il prodotto si conserva per 12 mesi nella confezione ben chiusa, collocata in luogo fresco e asciutto e al riparo dal gelo.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, non idrorepellente e solido e non deve presentare parti staccate. La verifica del supporto va effettuata in base alle ÖNORMEN B 2259, B 3346 e B 6410. Per la planarità delle superfici va applicata la ÖNORM DIN 18202.

Prodotto idoneo su :

- Rasanti minerali su sistemi di isolamento a cappotto
- Intonaci a base calce/cement e su calcestruzzo
- Intonaci a base calce/gesso
- Pitture e finiture a base minerale, ai silicati e a dispersione, purché portanti e ben ancorati

Non idoneo su :

- Intonaci a base calce
- Plastiche, vernici, smalti, pitture a olio e a colla

Preparazione sottofondo

Superfici sfarinanti e/o sabbiose vanno pretrattate con idoneo fissativo, come Baumit MultiPrimer, opportunamente diluito. Rimuovere meccanicamente i supporti molto sfarinanti. Su calcestruzzo, rimuovere a vapore o con prodotti specifici eventuali residui di oli disarmanti.

Pulire accuratamente le pareti sporche e imbrattate mediante idrolavaggio ad alta pressione.

Trattare i fondi colonizzati da alghe e funghi con prodotti biocidi adatti (per es. Baumit FungoFluid).

Rimuovere meccanicamente eventuali vecchi strati di rivestimento o pittura in fase di distacco, degradati e non portanti.

Ripristinare con idonea malta da intonaco (per es. Baumit MultiWhite) o, su ETICS, idonei rasanti (per es. Baumit StarContact) le superfici minerali danneggiate o fessurate ed eventualmente armarle con Baumit StarTex.

Applicazione

Il fondo deve essere consolidato e asciutto.

Mescolare bene Baumit PremiumPrimer in una miscelatrice a moto lento. La consistenza del prodotto può essere eventualmente regolata aggiungendo una piccola quantità d'acqua (max 5%). Applicare il prodotto uniformemente sull'intera superficie servendosi di un rullo in pelo di agnello o di una pennellessa. In presenza di temperature elevate si raccomanda di applicare una seconda mano di prodotto. In tal caso (e in particolare in presenza di un assorbimento differenziato del supporto) aspettare almeno 24 ore tra una mano e l'altra. Non mescolare con altri prodotti. Applicare il prodotto uniformemente e senza interruzioni.

Sequenza di lavorazione

1 mano di Baumit PremiumPrimer

Attendere almeno 24 ore prima di qualsiasi successiva sovrallavorazione.

Avvertenze e informazioni

Durante la lavorazione e l'indurimento la temperatura dell'aria, del materiale e del fondo deve mantenersi al di sopra di +5°C.

Proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Temperature elevate (> +30°C) possono alterare le caratteristiche di lavorazione del prodotto. Elevata umidità e/o basse temperature (per esempio applicazioni in tardo autunno o inverno) possono allungare sensibilmente i tempi di essiccazione.

Prima di ogni successiva applicazione aspettare almeno 24 ore.

Precauzioni nell'applicazione

Proteggere gli occhi e l'epidermide, come pure gli immediati dintorni delle superfici da trattare, in particolare vetro, ceramica, klinker, pietra naturale, superfici verniciate e metalliche. Rimuovere eventuali spruzzi sciacquando con acqua abbondante, senza lasciar asciugare e indurire il prodotto. Subito dopo l'impiego lavare bene con l'acqua gli utensili e le attrezzature.

Successivi rivestimenti di finitura

- Baumit StarTop
- Baumit PuraTop
- Baumit MosaikTop
- Baumit CreativTop

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.