

Baumit PremiumPrimer

Primer per intonaci di finitura

Vantaggi

- **Per finiture di alta qualità**
- **Per sistemi a cappotto e supporti tradizionali**
- **Colorabile**



Prodotto

Primer universale pronto all'uso, compensatore di assorbenza ed ancorante per rivestimenti a spessore su sistemi a cappotto (ETICS) e supporti tradizionali. Azione protettiva preventiva contro alghe e funghi.

Composizione

Leganti organici, sabbie di quarzo in granulometrie selezionate, additivi, cariche minerali, acqua.

Caratteristiche

Primer ancorante e regolatore dell'assorbimento, pronto all'uso, di colore bianco (colorabile), caratterizzato da un eccellente potere coprente. Favorisce un'ulteriore impermeabilizzazione del supporto. Consente di ottenere una strutturazione uniforme del successivo rivestimento di finitura, facilitandone la lavorazione. Privo di solventi e certificato Emicode EC 1 Plus.
Favorisce l'adesione delle finiture e uniforma l'assorbimento del supporto, regolando la sottrazione di legante e acqua da parte dei supporti minerali assorbenti e consentendo così un processo di indurimento ottimale della finitura. L'elevato contenuto di pigmenti garantisce un'eccellente uniformazione del supporto.

Campo d'impiego

Primer universale per superfici minerali in interni ed esterni, pronto all'uso, regolatore dell'assorbimento e promotore di adesione per le successive finiture a spessore. Trattamento preliminare per i rivestimenti Baumit di gamma Premium StarTop, PuraTop, CreativTop e MosaikTop. Per impiego su tutti i più comuni supporti minerali e su sistemi a cappotto.

Dati Tecnici

Prodotto	
Colore:	standard bianco
Contenuto solido:	ca. 58 %
Valore pH:	ca. 8
Valore VOC 3d:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
Valore µ:	ca. 150

Variante(i)	**Baumit PremiumPrimer 5 kg**	**Baumit PremiumPrimer 20 kg**
Resa	ca. 20 m²/vaso su rasanti	ca. 80 m²/vaso su rasanti
Resa	12.5 m²/vaso su intonaci	50 m²/vaso su intonaci
Consumo	ca. 0.25 kg/m² per mano su rasanti	ca. 0.25 kg/m² per mano su rasanti
Consumo	ca. 0.4 kg/m² su intonaci normali	ca. 0.4 kg/m² su intonaci normali

Imballo

vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg
vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Stoccaggio

Il prodotto si conserva per 12 mesi nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dall'irraggiamento solare diretto.

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, non idrorepellente, coeso, solido, portante e non deve presentare parti staccate.
La planarità della parete deve rientrare nelle tolleranze prescritte dalla DIN 18202.

Prodotto idoneo su:
- Rasanti a base minerale e organica su sistemi di isolamento a cappotto
- Intonaci e rasanti a base calce/cemento o cementizia
- Calcestruzzo e altri supporti minerali
- Intonaci a base calce/gesso
- Pitture e finiture a base minerale, ai silicati e organiche (a dispersione), purché portanti

Non idoneo su:
- Intonaci a base calce freschi
- Plastiche, vernici, smalti, pitture a olio e alla colla
- Legno
- Metalli

Preparazione sottofondo

Prima della stesura di Baumit PremiumPrimer, verificare e pretrattare adeguatamente il supporto:
- Superfici sfarinanti e/o sabbiose vanno pretrattate con idoneo fissativo (per es. Baumit MultiPrimer, opportunamente diluito). Rimuovere meccanicamente i supporti molto sfarinanti.
- Su calcestruzzo, rimuovere a vapore, mediante idrolavaggio con acqua calda, prodotti specifici o meccanicamente eventuali residui di oli disarmanti.
- Pulire accuratamente le superfici sporche e imbrattate mediante idrolavaggio ad alta pressione.
- Trattare i fondi colonizzati da alghe e funghi con prodotti adatti (per es. Baumit FungoFluid).
- Rimuovere meccanicamente eventuali vecchi strati di rivestimento o pittura in fase di distacco, fortemente degradati e non coesi.
- Ripristinare con idonea malta (per es. Baumit MultiWhite) o, su sistemi a cappotto, con idoneo rasante di sistema (per es. Baumit StarContact) le superfici minerali danneggiate o fessurate ed eventualmente armarle con Baumit StarTex.

Applicazione

Prima dell'applicazione, assicurarsi che il supporto sia consolidato, asciutto e completamente maturo.
Mescolare accuratamente Baumit PremiumPrimer in una miscelatrice a moto lento. Se necessario, la consistenza può essere regolata diluendo il prodotto con una piccola quantità d'acqua (max 5%). Non additivare con altru materiali.

Applicare il prodotto uniformemente sull'intera superficie servendosi di un rullo in pelo di agnello o di una pennellessa. In presenza di temperature elevate oppure nel caso di un assorbimento differenziato del supporto, si raccomanda di applicare una seconda mano di prodotto. Applicando il prodotto in due mani successive, è necessario attendere almeno 24 ore tra una mano e l'altra. Non mescolare con altri prodotti. Applicare il prodotto uniformemente e senza interruzioni.
Prima dell'applicazione del rivestimento successivo, attendere almeno 24 ore (con temperatura di 20 °C e U.R. del 60%).

Avvertenze e informazioni

Durante le fasi di lavorazione e indurimento la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C.
Proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Temperature elevate (> +30° C) possono alterare le caratteristiche di lavorazione del prodotto. Elevata umidità e basse temperature (per esempio applicazioni in tardo autunno o inverno) possono allungare sensibilmente i tempi di asciugatura e causare variazioni cromatica non uniformi.
Prima di ogni successiva applicazione aspettare almeno 24 ore.

Precauzioni nell'applicazione: Proteggere gli occhi e la pelle, così come le superfici adiacenti, in particolare vetro, ceramica, clinker, pietra naturale, superfici verniciate e metalli. Rimuovere eventuali imbrattamenti sciaquando con abbondante acqua, senza lasciar asciugare e indurire il prodotto. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente con acqua gli utensili e le attrezzature.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it