

Baumit PuraTop

Intonaco di finitura Premium a base acrilica pura per esterni



Vantaggi

- **Per colorazioni intense**
- **Per sistemi a cappotto e supporti tradizionali**
- **Tecnologia Cool Pigments**

Prodotto

Intonaco di finitura in pasta di qualità Premium, a base acrilica pura, a basso spessore, pronto all'uso, per esterni, resistente agli agenti atmosferici grazie alla sue elevata idrorepellenza. Indicato per colorazioni intense: favorisce un'elevata stabilità cromatica grazie all'eccellente integrazione dei pigmenti. Disponibile bianco e colorato secondo sistema colore Baumit Life. Per applicazione manuale e meccanica e idoneo sia su murature tradizionali, sia su sistemi a cappotto (ETICS). Testato secondo EN 15824 e EAD 040083-00-0404. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Composizione

Acrilati puri, cariche minerali, pigmenti bianchi e colorati, fibre, additivi e acqua

Caratteristiche

Intonaco di finitura altamente resistente agli agenti atmosferici grazie alla sua elevata idrorepellenza. Permeabile al vapore, bianco brillante, resistente allo sporco, di impiego universale e di facile lavorazione, applicabile sia a mano che a macchina. Grazie alla tecnologia Cool Pigments è ideale per la realizzazione di tonalità intense in facciata, anche su sistemi a cappotto, ed è disponibile in tutte le colorazioni del sistema colore Baumit Life.

Campo d'impiego

Intonaco di finitura per facciate esterne, di uso universale, sia per sistemi di isolamento a cappotto (ETICS), sia per supporti tradizionali, vecchi e nuovi, quali intonaci, rasanti e calcestruzzo.
Per la realizzazione di tonalità intense anche su sistemi a cappotto grazie alla speciale pigmentazione selezionata (tecnologia Cool Pigments).

Dati Tecnici

Prodotto	
Reazione al fuoco:	A2 s1 d0
Forza adesiva:	≥ 0.3 MPa
Valore pH:	ca. 8
Categoria della qualità:	Premium
Densità della materia prima:	ca. 1.8 kg/dm³
Valore μ:	ca. 70 - 80
Valore V:	V2
Conducibilità termica λd:	ca. 0.700 W/mK
Valore W:	W3

Variante(i)	**Baumit PuraTop 1,2 mm**	**Baumit PuraTop 1,5 mm**	**Baumit PuraTop 2 mm**	**Baumit PuraTop 3 mm**
Resa	ca. 12 m²/vaso	ca. 10 m²/vaso	ca. 8.6 m²/vaso	ca. 6.4 m²/vaso
Granulometria	1.2 mm	1.5 mm	2 mm	3 mm
Consumo	ca. 2 kg/m²	ca. 2.5 kg/m²	ca. 2.9 kg/m²	ca. 3.9 kg/m²

I valori di consumo indicati sono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dalle caratteristiche di assorbiomento del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Imballo vaso 25 kg, 1 palllet = 32 vasi = 800 kg

Stoccaggio Il prodotto si conserva in luogo asciutto, fresco, al riparo dal gelo e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale chiusa, per 12 mesi.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, portante, coeso, non idrorepellente e non deve presentare parti staccate.
La planarità della parete deve rientrare nelle tolleranze prescritte dalla DIN 18202.

Idoneo su:
- Rasanti in sistemi a cappotto
- Intonaci e rasanti a base di calce/cemento o cementizia
- Calcestruzzo e supporti minerali in genere
- Intonaci e rasanti minerali, purché portanti
- Pitture e finiture minerali e a dispersione, purché portanti e coese
- Rasanti a base organica (per es. Baumit PowerFlex)

Non idoneo su:
- Plastiche, smalti, pitture a olio e a colla
- Intonaci e pitture alla calce (prestare attenzione alla carbonatazione)
- Calcestruzzo da risanare, quale prodotto con effetto anticarbonatazione
- Legno e metallo
- Pitture a dispersione fortemente elastiche (per es. pitture elastomeriche)

Preparazione sottofondo Prima dell'applicazione, il supporto va adeguatamente preparato e pretrattato:
- Uniformare le superfici fortemente assorbenti o ad assorbenza differenziata con Baumit MultiPrimer
- Consolidare i supporti sfarinanti con Baumit MultiPrimer o Baumit SanovaPrimer (attenersi alle relative schede tecniche)
- Rimuovere meccanicamente eventuali strati sinterizzati
- Rimuovere a vapore, mediante idrolavaggio con acqua calda, prodotti specifici o levigatura eventuali residui di oli disarmanti su calcestruzzo
- Rimuovere eventuali imbrattamenti
- Trattare eventuali colonizzazioni di alghe o funghi con prodotti specifici (per es. Baumit FungoFluid)
- Rimuovere pitture non coese o fortemente degradate
- Ripristinare con idonee malte (per es. Buamit MultiWhite) superfici minerali danneggiate o con presenza di cavillature e, se necessario, armarle con la rete Baumit StarTex.

Oltre ai pretrattamenti descritti, tutti i supporti vanno sempre primerizzati con Baumit PremiumPrimer (successivo tempo di attesa: min. 24 ore). Il primer va applicato in modo uniforme, a completa copertura e senza interruzioni. In presenza di supporti fortemennte assorbenti, prevedere l'applicazione di 2 mani di Baumit PremiumPrimer. Solo impiegando Baumit PowerFlex è possibile omettere la stesura del primer.

Applicazione Dopo la completa asciugatura del primer (PremiumPrimer; tempo di attesa min. 24 ore), procedere con la stesura del rivestimento di finitura.
Prima dell'applicazione, mescolare accuratamente il prodotto in un'idonea miscelatrice. La consistenza può essere eventualmente regolata mediante l'aggiunta di una piccola quantità di acqua pulita (max. 1 %).
Applicare l'intonaco di finitura sull'intera superficie con una spatola in acciaio inossidabile, oppure spruzzandolo con un'apposita intonacatrice. Stendere il prodotto a spessore, dopodiché frattazzarlo e lisciarlo mediante frattazzo in plastica.
Non mescolare con altri materiali. Applicare il prodotto in maniera uniforme, lavorando senza interruzioni.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Avvertenze e informazioni

Durante le fasi di lavorazione e asciugatura del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve essere di almeno +5°C .

N.B. Le indicazioni relative ai consumi si intendono orientative. I valori riportati sono da considerarsi indicativi in quanto i reali consumi vanno determinati mediante applicazione di prova. In pratica va preventivato un maggior consumo del 10% circa. Il consumo effettivo dipende dalle caratteristiche, dalla scabrezza e dall'assorbenza del fondo come pure dalla tecnica di applicazione.

Trattamenti successivi: Prima dell'applicazione di un'ulteriore mano di rivestimento e per grantire la corretta resistenza agli agenti atmosferici, occorre attendere un tempo di maturazione di almeno 48 ore (a +20° C di temperatura e con 60% di umidità relativa).

- **Protezione dalle intemperie**: proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Un'elevata umidità atmosferica e/o basse temperature possono allungare sensibilmente i tempi di essiccazione e causare viraggi cromatici e disuniformità nella colorazione. Temperature elevate accorciano i tempi di asciugatura e possono provocare la "bruciatura" della finitura.
- **Tonalità**: il viraggio cromatico delle tinte può essere influenzato in maniera rilevante dalle condizioni e caratteristiche del supporto, dalla temperatura e dall'umidità atmosferica. Disuniformità cromatiche (per es. formazione di macchie) possono essere ricondotte a differenze nelle condizioni delle varie sezioni della facciata, in particolare su superfici parzialmente ombreggiate (per esempio da impalcature), in caso di difformità del supporto (struttura, assorbimento, etc.) o di esposizione differenziata agli agenti atmosferici. L'uniformità delle tinte può essere garantita soltanto all'interno del medesimo lotto. In presenza di prodotti di lotti diversi, questi vanno mescolati assieme prima di iniziare i lavori. In caso di impatti meccanici sulla superficie intonacata, per effetto delle conseguenti microfratture delle cariche si possono verificare, in tali punti, delle alterazioni cromatiche, che non influenzano tuttavia né la funzionalità né la qualità del prodotto. Le sabbie minerali impiegate negli intonaci di finitura Baumit sono prodotti naturali. Possono quindi, in alcuni casi, risultare visibili per la tinta leggermente più scura degli inerti. Non si tratta in alcun modo di difetti qualitativi, ma soltanto di leggere disomogeneità cromatiche che attestano le caratteristiche naturali delle materie prime che costituiscono i rivestimenti per facciate.
- **Valore TSR (Total Solar Reflectance)**: su sistemi a cappotto vanno impiegate tinte con valore TSR ≥ 25. In presenza di tinte forti con valore TSR < 25 su sistemi di intonacatura tradizionale è opportuno prevedere un idoneo strato di rasatura armata più spesso, realizzato con un rasante a base cementizia applicato su forte spessore (≥ 5 mm) o con Baumit PowerFlex (3-4 mm). Grazie a speciali pigmenti in grado di riflettere un più ampio spettro della radiazione solare e che riducono così il riscaldamento delle facciate (Cool Pigment Technology), è possibile impiegare PuraTop senza limitazioni nella scelta della colorazione finale sull'intera superficie dei sistemi a cappotto Baumit.
- **Colonizzazione microbiotica**: il prodotto è formulato con una protezione contro alghe e funghi con funzione preventiva e rallentante. In presenza di condizioni ambientali particolarmente critiche (per esempio forte umidità, precipitazioni, vicinanza a specchi d'acqua e ad aree verdi quali prati e boschi, presenza di vegetazione nei pressi dell'edificio come cespugli, alberi o piante rampicanti ecc.) e si raccomanda di impiegare cariche antialghe e antifungine rinforzate. Non si può comunque garantire la prevenzione permanente di una colonizzazione algale o fungina .
- **Misure precauzionali**: vedere la scheda di sicurezza.
- **Pulizia**: proteggere gli occhi e la pelle. Proteggere le superfici adiacenti, in particolare vetro, ceramica, clinker, pietra naturale, smalti, vernici e metalli. Eventuali imbrattamenti vanno rimossi con abbondante acqua, senza aspettare che il prodotto si sia asciugato. Subito dopo l'uso lavare accuratamente con acqua gli strumenti e le attrezzature utilizzate.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it